

Caparol Emulziós Alapozó

Oldószermentes speciális beltéri alapozó

A653

Termékleírás

Alkalmazási területek:

Gipszes vakolatok, mennyezetek, gipszkarton- és gipszkötésű farost lapok alapozására, gyenge kötésű diszperziós bevonatok erősítésére valamint enyves bevonatok eltávolítása után a felület alapozására.

Kötőanyag:

Olaj - víz emulzió.

Szín:

Barnás transzparens

Tárolás:

Hűvös, de fagymentes helyen. Eredeti, lezárt edényben 12 hónapig tárolható.

Hulladék elhelyezés:

Veszélyes hulladék tárolóban. Nem szabad a háztartási hulladékkal együtt elhelyezni. Csatornarendszerbe, nyílt vizekbe nem kerülhet.

Kiszerelés:

12 kg

Feldolgozás

Közepesen szívó felületeket egy rétegben Caparol Emulziós Alapozóval hígítatlanul alapozzuk. Az erősen szívó és porózus felületeket két rétegben, hígítatlanul "nedves a nedvesre" eljárással alapozzuk. Száradás után diszperziós vagy szilikát alapú festékek átvonható.

Felhordás:

Ecsettel.

Felhordási hőmérséklet határ:

Min. +5 °C alap- és környezeti hőmérséklet.

Hígítás:

Hígítatlanul alkalmazandó.

Anyagfelhasználás:

Kb. 100 ml/m²

Az anyagfelhasználás nagymértékben függ az alapfelület minőségétől. Az adatok tájékoztató jellegűek, pontos értékeket a helyszínen, próbafelhordással kell meghatározni.

Száradási idő:

+20°C hőmérsékleten és 65% relatív páratartalom esetén legalább 24 óra, a felhordott mennyiség függvényében (oxidálódva keményedik)

Alacsonyabb hőmérséklet és magasabb páratartalom esetén a fenti száradási idő hosszabbodik.

Szerszámok tisztítása:

Használat után azonnal tiszta vízzel.

Figyelem:

A termék speciális tulajdonságainak megőrzése érdekében azt más anyaggal keverni nem szabad.

Kiegészítő információk:

A termék nem minősül veszélyes vegyszernek. Ennek ellenére használatakor ügyeljünk a vegyszerek kezelésére vonatkozó általános higiéniai és biztonsági előírások betartására. Gyermkektől elzárt helyiségben tároljuk.

Kiömléskor szívó anyaggal (pld. homok, fűrészpor) itassuk fel és ártalmatlanítsuk.

Műszaki tanácsadás:

Ez a Műszaki Ismertető nem foglalkozhat valamennyi, a gyakorlatban előforduló alapfelülettel és azok festéstechnikai előkészítésével. Nehéz esetekben kérje szaktanácsadóink részletes és egyedi megoldást nyújtó véleményét.