

# Caparol Mélyalapozó TB (Caparol Tiefgrund TB)

## Oldószeres, gyenge szagú, speciális alapozó

A656

### Termékleírás

#### Alkalmazási terület:

Szintelenre száradó speciális alapozó szer kül- és beltéri alkalmazásra. Régi, erősen porló felületű vakolatok, valamint maratott és mechanikusan vagy mosással tisztított felületek erősítő alapozására.

#### Kötőanyag:

Akrilgyanta nyílt szénláncú oldatban

#### Szín:

Transzparens

#### Tárolás:

Hűvös, de fagymentes helyen. Eredeti, lezárt edényben 12 hónapig tárolható.

#### Hulladék elhelyezése:

Veszélyes hulladék tárolóban. Nem szabad a háztartási hulladékkal együtt elhelyezni. Csatornarendszerbe, nyílt vizekbe nem kerülhet.

#### Kiszáradás: 12 kg

### Feldolgozás

Erősen porló, porózus vakolatokat kétszer "nedves a nedvesre" eljárással alapozzuk. Gyengén szívó felületeket max 20 %-ban terpentinnel

vagy lakkbenzinnel hígított Caparol Mélyalapozó TB-vel alapozzuk. Az alapozás nem képezhet zárt, fénylő filmet.

#### Felhordás: Ecsettel.

#### Felhordási hőmérséklet:

Ha az alap száraz, 0 °C alatti hőmérsékleteken (alap és környezet) is felhordható.

#### Hígítás:

Terpentinnel vagy lakkbenzinnel, legfeljebb 20 %-ban.

#### Anyagfelhasználás:

Kb. 150 - 300 g/m<sup>2</sup>

Az anyagfelhasználás nagymértékben függ az alapfelület minőségétől. Az adatok tájékoztató jellegűek, pontos értékeket a helyszínen, próbafelhordással kell meghatározni.

#### Száradási idő:

+20°C hőmérsékleten és 65% relatív páratartalom esetén 6-8 óra elteltével átvonható.

Alacsonyabb hőmérséklet és magasabb páratartalom esetén a fenti száradási idő hosszabbodik.

#### Biztonsági előírások:

C<sub>9</sub> - C<sub>11</sub> szénhidrogént tartalmaz Gyúlékony. Gyermkektől elzárva tá-

rolandó. Az edényt jól le kell zárni és hűvös, de megfelelően szellőztetett helyiségben tárolni.

Tűz- és szikraforrástól távol tartani. Dohányozni tilos. Kerüljük az anyag bőrré jütását. Csatorna hálózatba, nyílt vizekbe engedni nem szabad.

Védekezzünk az elektrosztatikus fel-töltődés ellen. A gőzöket nem szabad belélegezni. Baleset vagy rosszul-lét esetén orvost értesíteni, lehetőség szerint a címkét bemutatni. Kizárólag jól szellőztethető munkahelyen alkalmazható.

Kiömlés esetén homokkal, fűrészpórral itassuk fel és veszélyes hulladékként semmisítsük meg.

#### Szerszámok tisztítása:

Használat után azonnal tiszta vízzel.

#### Figyelem:

A termék speciális tulajdonságainak megőrzése érdekében azt más anyaggal keverni nem szabad.

#### Műszaki tanácsadás:

Ez a Műszaki Ismertető nem foglalkozhat valamennyi, a gyakorlatban előforduló alapfelülettel és azok festéstechnikai előkészítésével.

Nehéz esetekben kérje szaktanácsadóink részletes és egyedi megoldást nyújtó véleményét.