

# Grundier Konzentrat LF

**Vízzel hígítható, nem pigmentesített speciális alapozó szer külső és belső használatra**

## Termékleírás

### Alkalmazási terület:

Speciális alapozó szer, olyan szilárd, porózus alapok kiegyenlítésére, amelyek erős vagy nem egyenletes szívóhatásúak.

Kiválóan alkalmas porózus, szívó hatású felületek, mint vakolatok, nem égetett falazótégla, pórusbeton belsőfelületek, természetes és gipszkarton lemezek kezelésére.

Tömör, sima felületeket, mint régi festett felületek, a tiszta gipszből készült építőelemek, az alapozási körülményeknek megfelelően, Caparol-Tiefgrund TB-vel, Capagrund-dal vagy Caparol-Haftgrund-dal kell alapozni.

### Hulladék elhelyezése:

Csak olyan göngyöleg használható fel újra, amelyből a maradék anyagot kiürítették. Beszáradt anyagmaradékokat a 91206 sz. hulladékkulcs (építési hulladék) szerint, ill. a 55513 sz. hulladékkulcs (öreg festékek, megkeményedve) szerint vagy házi hulladékként kell eltávolítani.

### Kiszáradás:

10 liter

## Feldolgozás

### Feldolgozás:

Normális szívó hatású alapokra az LF-jelű alapozó-koncentrátumot 3-4 rész vízzel kell hígítani.

Nagy nedvszívó hatású alapoknál az LF-jelű alapozó-koncentrátumot 4-5 rész vízzel kell hígítani és szükség szerint nedvesen a nedvesre egészen telítésig felhordani.

A legtöbb esetben azonban elegendő egy alapozás.

### Felhasználás:

A mindenkor alkalmazás célja, valamint a szívóképesség és az alap tulajdonsága szerint körülbelül 50-200 ml/m<sup>2</sup>.

Egzaktszerű felhasználást és a hígítás fokát az objektumon végzett próbafestéssel kell meghatározni.

### Felhordás:

Símitó szerszámokkal telítettségig felhordani és jól bedolgozni.

Szórás lehetséges, de kevésbé alkalmas.

### Feldolgozási hőmérséklet:

Min. +5 °C és környező levegőre és az alapra.

### Száradási idő:

+20 °C és 65 % relatív páratartalom esetén körülbelül 12 óra múlva át-dolgozható.

### Figyelmeztetés:

Gyermekek elől elzártan kell tárolni. Ha a szembe kerül, vízzel azonnal ki kell öblíteni. Szórásnál a keletkező ködöt nem szabad belélegezni. Nem szabad csatornába önteni.

A cseppeket és foltokat spirítusszal vagy nitrohigítóval eltávolítani. Vigyázat a szintetikus anyagokra.

Közelebbi adatok: lásd a Biztonsági Adatlapot.

### Műszaki tanácsadás

Minden a gyakorlatban előforduló állapot és azok festés-technikai kezelését ebben a brosúrában nem lehet kitárgyalni. Nehéz esetekben szaktanácsadóink részletes és a tárgyra vonatkozó tanácsokkal állnak az Önök rendelkezésére.