



Arte-Lasur

Feldolgozásra kész akrilátbázisú lazúr beltéri használatra

859

Termékleírás

Alkalmazás:

Speciálisan kifejlesztett attraktív és gazdaságosan felhordható lazúr beltéri felületek festésére (sima és enyhén strukturált felületekre).

Különlegessége:

A színezett lazúr tartalmaz világos pigmenteket, melyek más festékpigmentekkel nem keverednek és egy magasértékű optikailag eltérő felületet képeznek. A Capadecor Arte-Lasur szabadalmaztatott termék. (Nr. EP1004638A2)

Tulajdonságok:

- Vízzel hígítható, környezetkímélő és szagtalan
- Oldószermentes
- Vízzel és semleges háztartási tisztítószerrel tisztítható (ca. 20 nap után)
- Esetleges sérülések a felületen könnyen javíthatóak
- Capamix géppel színezhető

Kötőanyag bázis:

Akrilát diszperzió

Fényességí fok:

Selyemmatt

Szín: Fehér-transzparens

Capamix gépekkel a 3D színekártya szerint ca. 150. színben színezhető. A színezés után csekély oldószertartalmú lehet a terméknek.

Kérjük figyelembe venni, hogy a lazúrszín a fal karakterétől, a felhordási technikától, a rétegvastagságtól és az alapfelület színétől függően eltérhet a az eredeti 3D színtől.

Tárolás:

Hűvös, fagymentes helyen tárolandó. Felbontott göngyöleget jól le kell zárni.

Száradási idő:

+20 °C hőmérséklet és 65 % relatív páratartalom esetén a bevonat 4 óra múlva felületszáraz.

Figyelem!

Gyermekek elől el kell zárni. Ha szemmel érintkezésbe kerül, vízzel azonnal alaposan ki kell öblíteni. Nem juthat természetes vizekbe.

Bővebben lásd: Biztonsági Adatlap.

Hulladék elhelyezés:

Csak maradéktalanul kiürített edényt szabad újrafeldolgozásra leadni. A maradékokat a festékek és lakkok számára kijelölt hulladékgyűjtőben kell elhelyezni vagy háztartási hulladékként kell eltávolítani.

Kiszerezés:

5 liter

Feldolgozás/Alkalmas alapok

Rétegfelépítés

Alapozás:

Hengerrel vagy kefével a megfelelő alapokra

-sima felületre CapaSilan vagy Caparol Haftgrund
-strukturált felületre Capatect Vako-latalapozó

Figyelem!

Az Arte-Lasurt ne hordjuk fel közvetlenül alkáliákat tartalmazó felületre (pl. szilikátfestékek és -vakolatok).

Fedőréteg:

Az Arte-Lasur feldolgozásra kész állapotú.

A kívánt optika elérése érdekében egy következő szín is felhordható a „nedves a nedvesre” eljárással vagy az első színréteg megszáradása után.

Kialakítási javaslatok:

A kontraszthatás nagy, mivel világos alapozásnál a felhordott lazúrszín sötétebb. Világos lazúrszín vagy strukturált alapfelület esetén a esetén a világos pigmentek csak korlátozottan tudják hatásukat kifejteni.

Minél több réteget hordunk fel (pl vastagabb kefe használatával) annál fényesebb lesz a felület.

Felhordás:

Az Arte-Lasur felhordásához festőkefét ajánlunk. A kefét úgy kell használni, mintha simítanánk egy glettvassal (rövid keresztfestés).

Kb. 5 perc után a felületet száraz kefével simítsuk át.

Világos felületek száradás után javíthatóak egy kis egyenes kefével.

Szerszámok tisztítása:

Használat után vízzel, esetleg mosogatószer hozzáadásával.

Felhasználás:

Kb 110 ml/m² egy lazúrréteghez., nagyobb kefe alkalmazásánál ca.150 ml/m²

Pontos felhasználás próbafestéssel határozható meg.

Feldolgozási hőmérséklet határ:

+5 °C a levegőre és az alapra.

Száradási idő:

Szükség szerint „nedves a nedvesre” eljárást alkalmazni vagy az egyes rétegek közti 12 órás száradási időt be kell tartani.

Alacsonyabb hőmérséklet és magasabb páratartalom esetén a fenti száradási idők hosszabbak.

Az alapoknak szennyeződéstől, elválasztó anyagoktól menteseknek és száraznak kell lenniük.

Ezenkívül sima és enyhén strukturált alapfelületre dolgozzunk!

Az alapfelületen szíkontrasztok ne legyenek. Ezért ajánljuk a fehérén pigmentált könnyű anyagokkal történő előkezelést. Ezáltal az Arte-Lasur könnyebben tapad az alapfelülethez.

Műszaki tanácsadás

Ez a Műszaki Ismertető nem foglalkozhat valamennyi, a gyakorlatban előforduló alapfelülettel és azok festéstechnikai előkészítésével.

Nehéz esetekben kérje szaktanácsadóink részletes és egyedi megoldást nyújtó véleményét.