



Capamix Indeko

Kiváló minőségű beltéri festék.

Oldószer-és emissziómentes.

310

Termékleírás

Alkalmazás:

Magas fedőképességű beltéri festék fal és mennyezefestésre, optimális feldolgozási tulajdonságokkal. Dupla fedőképességű, ennek értelmében legtöbbször egy réteg festése elegendő. Gyorsan szárad, szagtalan, így különösen alkalmas olyan objektumok festésére, melyeknél gyors renoválásra, száradásra és igénybevételre van szükség. Különösen alkalmas kórházak, időotthonok, bevásárlóközpontok, hotelek, vendéglők, irodák, iskolák, óvodák, orvosi rendelők festésére éppúgy, mint privát lakóterekben, mivel szagtalan tulajdonságának köszönhetően sem a felhasználó sem a lakó nincs terhelve.

Tulajdonságok:

- Vízrel hígítható, környezetkímélő és szagtalan.
- Súlyállós DIN 53 778 szerint.
- Nedves kopásállósági osztály 2 DIN EN 13 300 szerint.
- Dupla fedőképességű.
- Diffúzióképes.
- Ragyogó fehér és jól tapad.
- Könnyen töltő, nem sárgul meg.
- Könnyen feldolgozható.

Kötőanyag:

Műanyag disperzió DIN 55 945 sz.

Fényességi fok:

Matt DIN 53 778 sz.

Szín: Fehér.

A Capamix Indeko minden használatos színkártya szerint a ColorExpress rendszerrel színezhető.

Tárolás:

Hűvös, de fagymentes helyen.

Figyelem!

Gyermekektől elzárandó. Szembe kerülés esetén azonnal vízzel ki kell mosni. Szórásnál a szórt ködöt nem szabad belelegezni. Nem juthat a csatornarendszerbe, nyílt vizekbe és a talajba.

Bővebben lásd: Biztonsági Adatlap.

Hulladék elhelyezés:

Csak az üres kiszerelést szabad a hulladéktárolóba dobni. Folyékony anyagmaradékot vízesbázisú festékek hulladékeként, a beszáradt anyagmaradékot háztartási hulladékként kezelendő.

Kiszerelés:

Capamix Indeko: 1,25 l; 2,5 l; 5 l és 10 liter.

Feldolgozás

Rétegfelépítés:

Telített, kiegyenlített festés:

Max 5 % vízzel hígított Capamix Indeko-val. Túl kontrasztos, erős vagy kiegyenlítő szívképességű felületeknél ajánlott egy alapréteg felhordása max. 10 %-ban vízzel hígítva.

Felhordás:

Ecsettel, hengerrel vagy Airless szóróssal.

Szórás:

Szórásszög: 50°
Fúvóka: 0,018-0,021 inch
Nyomás: 150-180 bar

Használat után a szerszámokat vízzel kell tisztítani.

Felhasználás:

Ca. 120 ml/m² rétegenként sima alapfelületen. Durva felületen értelemszerűen több. A pontos felhasználást próbafestéssel kell meghatározni.

Felhordási hőmérséklethatár:

Min. + 5 °C. (alapfelület és a levegő)

Száradási idő:

+20 °C hőmérséklet és 65 % relatív páratartalom esetén a bevonat 4-6 óra múlva felületszáraz és átvonható. Teljesen száraz és terhelhető 3 nap után.

Alacsonyabb hőmérséklet és magasabb páratartalom esetén a fenti száradási idők hosszabbak.

Figyelmeztetés:

A foltosodás elkerülése érdekében a bevonatot egy ütemben „nedves a nedvesre” módszerrel kell felhordani. Caparol Tiefgrund TB alapozó beltéri alkalmazása esetén tipikus oldószer-szag léphet fel. Ezért gondoskodni kell a megfelelő szellő-

zésről. Érzékenyebb területek esetén az aromamentes, szagtalan Caparol Tiefgrund LF alkalmazása javasolt.

Alkalmas alapok

Az alapfelületnek szennyeződésektől, tapadásgátló anyagoktól mentesnek kell lennie.

Mészhabarcs- és javított mészhabarcs vakolatok:

A tartós, normál szívó felületeket előkezelés nélkül lehet bevonni. Erősen porózus, mállekony és erősen szívó vakolatokat Caparol Acryl-Hydrosol vagy CapaSol alapozóval kell előkezelni.

Gipszes és készvakolatok:

Egy alapozó réteg Caparol Haftgrunddal. A kifényesedett felületű gipszvakatokat előzőleg meg kell csiszolni és portalánítani, Caparol Tiefgrund TB-vel előkezelni.

Gipszlapok:

Az erősen szívó felületeket egy Caparol Acryl-Hydrosol réteggel vagy Caparol Tiefgrund TB-vel előkezelni. Sűrű, fényes felületeket a jó tapadó-képességű Caparol Haftgrunddal alapozni.

Gipszkartonlapok:

Glettleletek lecsiszolni. Puha gipszlaprészeket Caparol Tiefgrund TB-vel megerősíteni. Alapozás Caparol Haftgrunddal vagy CapaSolal. Visszel oldható, elszíneződő anyagtartalom esetén Caparol-Filtergrunddal kezelni.

Beton:

Esetleges mállást és lisztessedést okozó elemeket eltávolítani.

Pórusbeton:

Alapozás Capaplexszel 1:3 arányban vízzel hígítva.

Mészhomokkő, bevonat nélküli téglafelületek:

Előkezelés nélkül bevonható.

Hordképes bevonatok:

Matt, gyengén szívó rétegeket közvetlenül átvenni. Fényes felületeket és lakkrétegeket felérdesíteni. Alapozás Caparol Haftgrunddal.

Nem hordképes bevonatok:

A nem hordképes lakk-, diszperziós- vagy műgyanta bevonatokat eltávolítani. Gyengén szívó, sima felületeket Caparol Haftgrunddal alapozni. Az erősen porózus, málló, szívó felületeket Caparol Acryl-Hydrosollal vagy CapaSolal alapozni.

Enyves festék bevonatok:

Alaposan lemosni. Alapozás Tiefgrund TB-vel.

Festetlen fűrészpóros, dombornyomásos papírtapéták:

Előkezelés nélkül átvonható.

Levált tapéták:

Maradéktalanul leszedni. A ragasztó- és makulatúra maradványokat le kell mosni. Alapozás Tiefgrund TB-vel.

Penészes, gombás felületek:

A penészes bevonatot lemosással, vagy lekaparással kell távolítani és a felületet Capatox gombamentesítővel átmosni és jól száradni hagyni. Az alapfelület tulajdonságaitól függően alapozni.

Erősen penészes felületeknél, vagy várható penészesedés esetén Indeko-W használata ajánlott.

Nikotin-, víz-, korom-, olaj- és zsírfoltok:

A szennyeződés zsíroló háztartási tisztítószerrel lemosni és száradni hagyni. Kiszáradt vízfoltokat szárazan lekefélni. Szigetelő alapozás Caparol Szigetelő Alapozóval. Erősen szennyezett felületek fedőfestésére Caparol IsoDeck ajánlott.

Faszervezetek:

A vízzel hígítható, környezetkímélő Capacryl Acryl-Lackkal vagy Capadur Colorral bevonható.

Apró hibák a felületen:

Megfelelő előkezelés után Caparol Akkordspachtellel az előírásoknak megfelelően kijavítható, és utánalapozható.

Műszaki tanácsadás:

Ez a Műszaki Ismertető nem foglalkozhat valamennyi, a gyakorlatban előforduló alapfelülettel és azok festéstechnikai előkészítésével. Nehéz esetekben kérje szaktanácsadóink részletes és egyedi megoldást nyújtó véleményét.