

# Caparol Akril-falfesték (Capafix)

## Mosásálló beltéri falfesték

A200

### Termékleírás

#### Alkalmazási területek:

Szokványos igénybevételű beltéri fal- és mennyezeti felületekre új épületeknél és renováláshoz.

#### Tulajdonságok:

Vízzel hígítható, környezetkímélő, mosásálló, jól fedő, jól tapadó.

#### Kötőanyag:

Műgyanta diszperzió.

#### Felületi fényesség:

Matt

#### Szín:

Fehér.

#### Tárolás:

Hűvös, de fagymentes helyen. Eredeti, felbontatlan edényben 12 hónapig eltartható.

#### Kiegészítő információk:

A termék nem veszélyes vegyszer. Ennek ellenére a feldolgozáskor a vegyi anyagokra általánosan érvényes biztonsági és higiéniai előírásokat be kell tartani. Gyermekektől elzárt helyen kell tárolni.

#### Hulladékelhelyezés:

Veszélyes hulladék tárolóban. Nem szabad a háztartási hulladékkal együtt elhelyezni.

Csatornarendszerbe, nyílt vizekbe nem kerülhet.

#### Csomagolási egység:

25 kg műanyag vödörben.

#### Feldolgozás

##### Rétegfelépítés:

Alapozás: max. 20 %-ban vízzel hígított Caparol Akril-falfesték.

Fedő réteg: max. 10 %-ban vízzel hígított Caparol Akril-falfesték.

#### Felhordás:

A felhordást ecsettel, hengerrel vagy szórógéppel kell végezni.

#### Airless-szórás esetén:

Szórási kúpszög: 50°  
Fúvóka átmérő: 0,021"  
Nyomás: 150 bar

#### A felhordás alsó hőmérséklet-határa:

Az alapfelület és a légtér egyaránt min. +5°C legyen.

#### Színezés:

Pasztell árnyalatokban Alpinacolor Színezőfestékkel

#### Hígítás:

Tiszta vízzel, max. 20 %-ban.

#### Anyagfelhasználás:

Sima alapfelületenalapozó ill. fedő rétegenként kb. 300 g/m<sup>2</sup>.  
Durva felületeken értelemszerűen több.

A pontos felhasználást próbafestéssel kell meghatározni.

#### Száradási idő:

+20°C hőmérsékleten és 65% relatív páratartalom esetén a bevonat 4-6 óra múlva porszáraz és átvonható. Alacsonyabb hőmérséklet és magasabb páratartalom esetén a fenti száradási idők hosszabbak.

#### Szerszámok tisztítása:

Használat után azonnal tiszta vízzel.

#### Figyelmeztetés:

A termék speciális tulajdonságainak megtartása érdekében azt más termékkel keverni nem szabad. A foltosodás elkerülése érdekében a bevonatot egy ütemben „nedves a nedvesre” módszerrel kell felhordani.

#### Alkalmas alapok

Az alapfelületeknek szennyeződésektől, tapadásrontó anyagoktól mentesnek és száraznak kell lenniük. Figyelembe kell venni a VOB „C” fejezet 3.1.1. pontját.

#### Mészhabarcs- és javított mészhabarcs vakolatok:

A tartós, közepesen szívó felületeket előkezelés nélkül lehet bevonni. Erősen porózus, mállekony és erősen szívó vakolatokat Caparol Mélyalapozó LF alapozóval kell előkezelni.

#### Gipszes és készvakolatok:

Egy alapozó réteg Caparol Emulziós Alapozóval. A kifényesedett felületű

gipszvakolatokat előzőleg meg kell csiszolni és portalanítani.

#### **Gipsz lapok:**

Az erősen szívó felületeket egy Caparol Emulziós alapozó réteggel előkezelni.

#### **Gipszkarton lapok**

A simítási bordákat le kell csiszolni, alapozás egy réteg Caparol Emulziós Alapozóval.

#### **Beton:**

Az esetleg a felületen még meglévő zsaluolaj maradványokat és a porló részeket el kell távolítani.

#### **Gázbeton:**

Alapozás egy réteg Tivopal Alapozó koncentrátum PM200 alapozóval 1:5 arányban vízzel hígítva.

#### **Faszerkezetek:**

A vízzel hígítható, környezetkímélő Capacryl akril lakkokkal kell festeni.

#### **Hordképes bevonatok:**

A matt, gyengén szívó bevonatok közvetlenül átvonhatók. A fényes felületű bevonatokat, lakkokat fel kell érdesíteni. Alapozás Primalon Universal Haftgrund alapozóval.

#### **Nem hordképes bevonatok:**

A nem hordképes lakk-, diszperziós- vagy műgyanta vakolat bevonatokat valamint ásványi eredetű festékeket maradéktalanul el kell távolítani.

#### **Enyves festék bevonatok:**

Alaposan lemosni. Alapozás Caparol Emulziós Alapozóval.

#### **Festetlen papír fűrészporsos vagy nyomott tapéták:**

Közvetlenül bevonhatók.

#### **Levált tapéták**

Maradéktalanul leszedni. A ragasztó- és makulátúra maradványokat le kell mosni.

#### **Penészes, gombás felületek:**

A penészes bevonatot el kell távolítani és a felületet 1:3 arányban vízzel kevert Capatox gombamentesítővel alapozni. Kiszáradás után a felületet Indeko W penészgátló festékkel kell festeni. (A penészedés okát fel kell tární és meg kell szüntetni)

#### **Nikotin-, víz-, korom-, olaj- és zsírfoltok:**

Egy szigetelő alapozó réteg Caparol Szigetelő Alapozóval.

Erősen szennyezett felületeket IsoDeck szigetelő festékkel kell bevonni.

#### **Műszaki tanácsadás:**

Ez a Műszaki Ismertető nem foglalkozhat valamennyi, a gyakorlatban előforduló alapfelülettel és azok festéstechnikai előkészítésével.

Nehéz esetekben kérje szaktanácsadóink részletes és egyedi megoldást nyújtó véleményét