

# Caparol Deckweiß

## Jól fedő, matt, átfesthető beltéri diszperziós falfesték

D101

**Termékleírás****Alkalmazási területek:**

Szokványos igénybevételű beltéri fal- és mennyezeti felületekre. A kiváló fedő képessége és a könnyű feldolgozhatósága miatt különösen alkalmas nagy felületek gazdaságos festésére.

**Tulajdonságok:**

Vízzel hígítható, környezetkímélő, tartósan mosásálló, jól fedő, átvonható.

**Kötőanyag:**

Akrilát diszperzió.

**Felületi fényesség:**

Matt

**Szín:** Fehér.**Tárolás:**

Hűvös, de fagymentes helyen. Eredeti, felbontatlan edényben 12 hónapig eltartható.

**Kiegészítő információk:**

A termék nem veszélyes vegyszer. Ennek ellenére a feldolgozáskor a vegyi anyagokra általánosan érvényes biztonsági és higiéniai előírásokat be kell tartani. Gyermkektől elzárt helyen kell tárolni.

**Hulladék elhelyezése:**

Veszélyes hulladék tárolóban. Nem szabad a háztartási hulladékkal együtt elhelyezni. Csatornarendszerbe, nyílt vizekbe nem kerülhet.

**Kiszerezés:** 16 liter

**Feldolgozás****Rétegfelépítés:**

*Alapozás:* max. 20 %-ban vízzel hígított Caparol Deckweiß.

*Fedő réteg:* max. 10 %-ban vízzel hígított Caparol deckweiß

**Felhordás:**

A felhordást ecsettel, hengerrel vagy szórógéppel kell végezni.

**Airless-szórás esetén:**

Szórási küszög: 50°  
Fúvóka átmérő: 0,021"  
Nyomás: 150 bar

**Felhordási hőmérséklet határ:**

Az alapfelület és a légtér egyaránt min. +5°C legyen.

**Színezés:**

Pasztell árnyalatokban Alpinacolor Színezőfestékkel

**Hígítás:**

Tiszta vízzel, max. 20 %-ban.

**Anyagfelhasználás:**

Sima alapfelületen alapozó ill. fedő rétegenként kb. 300 g/m<sup>2</sup>.

Durva felületeken értelemszerűen több.

A pontos felhasználást próbafestéssel kell meghatározni.

**Száradási idők:**

+20°C hőmérsékleten és 65% relatív páratartalom esetén a bevonat 4-6 óra múlva porszáraz és átvonható.

Alacsonyabb hőmérséklet és magasabb páratartalom esetén a fenti száradási idők hosszabbak.

**Szerszámok tisztítása:**

Használat után azonnal tiszta vízzel.

**Figyelmeztetés:**

A termék speciális tulajdonságainak megtartása érdekében azt más termékkel keverni nem szabad.

A foltosodás elkerülése érdekében a bevonatot egy ütemben „nedves a nedvesre” módszerrel kell felhordani.

**Alkalmas alapok**

Az alapfelületeknek szennyeződésektől, tapadásrontó anyagoktól mentesnek és száraznak kell lenniük. Figyelembe kell venni a VOB „C” fejezet 3.1.1. pontját.

**Mészhabarcs- és javított mészhabarcs vakolatok:**

A tartós, közepesen szivó felületeket előkezelés nélkül lehet bevonni.

Erősen porózus, mállekony és erősen szivó vakolatokat Caparol Mélyalapozó LF alapozóval kell előkezelni.

**Gipszes és készvakolatok:**

Egy alapozó réteg Caparol Emulziós Alapozóval. A kifényesedett felületű

gipszvakolatokat előzőleg meg kell csiszolni és portalanítani.

#### **Gipsz lapok:**

Az erősen szívó felületeket egy Caparol Emulziós alapozó réteggel előkezelni.

#### **Faszerkezetek:**

A vízzel hígítható, környezetkímélő Capacryl akril lakkokkal kell festeni.

#### **Nem hordképes bevonatok:**

A nem hordképes lakk-, diszperziós- vagy műgyanta vakolat bevonatokat valamint ásványi eredetű festékeket maradéktalanul el kell távolítani.

#### **Enyves festék bevonatok:**

Alaposan lemosni. Alapozás Caparol Emulziós Alapozóval.

#### **Levált tapéták**

Maradéktalanul leszedni. A ragasztó- és makulatúra maradványokat le kell mosni.

#### **Penészes, gombás felületek:**

A penészes bevonatot el kell távolítani és a felületet 1:3 arányban vízzel kevert Capatox gombamentesítővel alapozni. Kiszáradás után a felületet Indeko W penészgátló festékkel kell festeni. (A penészedés okát fel kell tární és meg kell szüntetni)

#### **Nikotin-, víz-, korom-, olaj- és**

#### **zsírfoltok:**

Egy szigetelő alapozó réteg Caparol Szigetelő Alapozóval.

Erősen szennyezett felületeket IsoDeck szigetelő festékkel kell bevonni.

#### **Műszaki tanácsadás:**

Ez a Műszaki Ismertető nem foglal-kozhat valamennyi, a gyakorlatban előforduló alapfelülettel és azok festéstechnikai előkészítésével.

Nehéz esetekben kérje szaktanácsadóink részletes és egyedi megoldást nyújtó véleményét.