

Caparol Lido

D100

Jól fedő, matt, beltéri diszperziós falfesték

Termékleírás

Alkalmazási területek:

Szokványos igénybevételű beltéri fal- és mennyezeti felületekre. A kiváló fedő képessége és a könnyű feldolgozhatósága miatt különösen alkalmas nagy felületek gazdaságos festésére.

Tulajdonságok:

Vízzel hígítható, környezetkímélő, víz-álló, jól fedő, átvonható.

Kötőanyag:

Akrilát diszperzió.

Felületi fényesség:

Matt

Szín: Fehér.

Tárolás:

Hűvös, de fagymentes helyen. Eredeti, felbontatlan edényben 12 hónapig eltartható.

Kiegészítő információk:

A termék nem veszélyes vegyszer. Ennek ellenére a feldolgozáskor a vegyi anyagokra általánosan érvényes biztonsági és higiéniai előírásokat be kell tartani. Gyermekektől elzárt helyen kell tárolni.

Hulladékelhelyezés:

Veszélyes hulladék tárolóban. Nem szabad a háztartási hulladékkal együtt elhelyezni. Csatornarendszerbe, nyílt vizekbe nem kerülhet.

Kiszerezés:

7,5; 12,5 és 25 kg

Feldolgozás

Rétegfelépítés:

Alapozás: max. 10 %-ban vízzel hígított Caparol Lido.

Fedő réteg: max. 5 %-ban vízzel hígított Caparol Lido

Felhordás:

A felhordást ecsettel, hengerrel vagy szórógéppel kell végezni.

A felhordás alsó hőmérséklet-tára:

Az alapfelületen alapozó ill. fedő min. +5°C legyen.

Színezés:

Pasztell árnyalatokban Alpinacolor Színezőfestékkel

Hígítás:

Tiszta vízzel, max. 10 %-ban.

Anyagfelhasználás:

Sima alapfelületen alapozó ill. fedő rétegment kb. 300 g/m².
Durva felületeken értelemszerűen több.

A pontos felhasználást próbafestéssel kell meghatározni.

Száradási idő:

+20 °C hőmérsékleten és 65% relatív páratartalom esetén a bevonat 4-6 óra múlva porszáraz és átvonható. Alacsonyabb hőmérséklet és ma-

gasabb páratartalom esetén a fenti száradási idők hosszabbak.

A szerszámok tisztítása:

Használat után azonnal tiszta vízzel.

Figyelmeztetés:

A termék speciális tulajdonságainak megtartása érdekében azt más termékkel keverni nem szabad. A foltosodás elkerülése érdekében a bevonatot egy ütemben „nedves a nedvesre” módszerrel kell felhordani.

Alkalmas alapok

Az alapfelületeknek szennyeződésektől, tapadásrontó anyagoktól mentesnek és száraznak kell lenniük. Figyelembe kell venni a VOB „C” fejezet 3.1.1. pontját.

Mészhabarcs- és javított mészhabarcs vakolatok:

A tartós, közepesen szívó felületeket előkezelés nélkül lehet bevonni. Erősen porózus, málleköny és erősen szívó vakolatokat Caparol Mélyalapozó LF alapozóval kell előkezelni.

Gipszes és készvakolatok:

Egy alapozó réteg Caparol Emulziós Alapozóval. A kifényesedett felületű gipszvakolatokat előzőleg meg kell csiszolni és portalanítni.

Gipsz lapok:

Az erősen szívó felületeket egy Caparol Emulziós alapozó réteggel előkezelni.

Faszerkezetek:

A vízzel hígítható, környezetkímélő Capacryl akril lakkokkal kell festeni.

Nem hordképes bevonatok:

A nem hordképes lakk-, diszperziós- vagy műgyanta vakolat bevonatokat valamint ásványi eredetű festékeket maradéktalanul el kell távolítani.

Enyves festék bevonatok:

Alaposan lemosni. Alapozás Caparol Emulziós Alapozóval.

Levált tapéták

Maradéktalanul leszedni. A ragasztó- és makulatúra maradványokat le kell mosni.

Penészes, gombás felületek:

A penészes bevonatot el kell távolítani és a felületet 1:3 arányban vízzel kevert Capatox gombamentesítővel alapozni. Kiszáradás után a felületet Indeko W penészgátló festékkel kell festeni. (A penészedés okát fel kell tární és meg kell szüntetni)

Nikotin-, víz-, korom-, olaj- és**zsírfoltok:**

Egy szigetelő alapozó réteg Caparol Szigetelő Alapozóval. Erősen szennyezett felületeket IsoDeck szigetelő festékkel kell bevonni.

Műszaki tanácsadás:

Ez a Műszaki Ismertető nem foglalkozhat valamennyi, a gyakorlatban előforduló alapfelülettel és azok festéstechnikai előkészítésével.

Nehéz esetekben kérje szaktanácsadóink részletes és egyedi megoldást nyújtó véleményét.