

Innendispersion Extra (Caparol Extra)

Mosásálló beltéri falfesték ÖNORM C 2357 szerint

A300

Termékleírás

Alkalmazási területek:

Szokványos igénybevételű beltéri fal- és mennyezeti felületekre új épületeknél és renováláshoz.

Tulajdonságok:

Vízzel hígítható, környezetkímélő, mosásálló, jól fedő, jól tapadó.

Kötőanyag:

Műgyanta diszperzió.

Felületi fényesség:

Matt

Szín: Fehér

Tárolás:

Hűvös, de fagymentes helyen. Eredeti, felbontatlan edényben 12 hónapig eltartható.

Kiegészítő információk:

A termék nem veszélyes vegyszer. Ennek ellenére a feldolgozáskor a vegyi anyagokra általánosan érvényes biztonsági és higiéniai előírásokat be kell tartani. Gyermkektől elzárt helyen kell tárolni.

Hulladék elhelyezés:

Veszélyes hulladék tárolóban. Nem szabad a háztartási hulladékkal együtt elhelyezni. Csatornarendszerbe, nyílt vizekbe nem kerülhet.

Kiszáradás:

25 kg műanyag vödörben.

Feldolgozás

Rétegfelépítés:

Alapozás: max. 10 %-ban vízzel hígított Primalon Innendispersion Extra.
Fedő réteg: max. 5 %-ban vízzel hígított Primalon Innendispersion Extra.

Felhordás:

Ecsettel, hengerrel vagy szórógéppel.

Airless-szórás esetén:

Szórási kúpszög: 50°
Fúvóka átmérő: 0,021"
Nyomás: 150 bar

A felhordás alsó hőmérséklet-határa:

Az alapfelület és a légtér egyaránt min. +5°C legyen.

Színezés:

Pasztell árnyalatokban Alpinacolor Színezőfestékekkel

Hígítás: Tiszta vízzel, max. 20 %-ban.

Anyagfelhasználás:

Sima alapfelületenalapozó ill. fedő rétegenként kb. 300 g/m².
Durva felületeken értelemszerűen több.

A pontos felhasználást próbafestéssel kell meghatározni.

Száradási idő:

+20°C hőmérsékleten és 65% relatív páratartalom esetén a bevonat 4-6

óra múlva porszáraz és átvonható. Alacsonyabb hőmérséklet és magasabb páratartalom esetén a fenti száradási idők hosszabbak.

Szerszámok tisztítása:

Használat után azonnal tiszta vízzel.

Figyelmeztetés:

A termék speciális tulajdonságainak megtartása érdekében azt más termékkel keverni nem szabad.

A foltosodás elkerülése érdekében a bevonatot egy ütemben „nedves a nedvesre” módszerrel kell felhordani.

Alkalmazások

Az alapfelületeknek szennyeződésektől, tapadásrontó anyagoktól mentesnek és száraznak kell lenniük. Figyelembe kell venni a VOB „C” fejezet 3.1.1. pontját.

Mészhabarcs- és javított mészhabarcs vakolatok:

A tartós, közepesen szívó felületeket előkezelés nélkül lehet bevonni. Erősen porózus, mállekony és erősen szívó vakolatokat Caparol Mélyalapozó LF alapozóval kell előkezelni.

Gipszes és készvakolatok:

Egy alapozó réteg Caparol Emulziós Alapozóval. A kifényesedett felületű gipszvakatokat előzőleg meg kell csiszolni és portalánítani.

Gipsz lapok:

Az erősen szívó felületeket egy Caparol Emulziós alapozó réteggel előkezelni.

Gipszkarton lapok

A simítási bordákat le kell csiszolni, alapozás egy réteg Caparol Emulziós Alapozóval.

Beton:

Az esetleg a felületen még meglévő zsáluolaj maradványokat és a porló részeket el kell távolítani.

Gázbeton:

Alapozás egy réteg Tivopal Alapozó koncentrátum PM200 alapozóval 1:5 arányban vízzel hígítva.

Faszerkezetek:

A vízzel hígítható, környezetkímélő Capacryl akril lakkokkal kell festeni.

Hordképes bevonatok:

A matt, gyengén szívó bevonatok közvetlenül átvonhatók. A fényes

felületű bevonatokat, lakkokat fel kell érdesíteni. Alapozás Primalon Universal Haftgrund alapozóval.

Nem hordképes bevonatok:

A nem hordképes lakk-, diszperziós- vagy műgyanta vakolat bevonatokat valamint ásványi eredetű festékeket maradéktalanul el kell távolítani.

Enyves festék bevonatok:

Alaposan lemosni. Alapozás Caparol Emulziós Alapozóval.

Festetlen papír fűrészpores vagy nyomott tapéták:

Közvetlenül bevonhatók.

Levált tapéták

Maradéktalanul leszedni. A ragasztó- és makulatúra maradványokat le kell mosni.

Penészes, gombás felületek:

A penészes bevonatot el kell távolítani és a felületet 1:3 arányban vízzel kevert Capatox gombamentesítővel

alapozni. Kiszáradás után a felületet Indeko W penészgátló festékkel kell festeni. (A penészedés okát fel kell tártani és meg kell szüntetni)

Nikotin-, víz-, korom-, olaj- és zsírfoltok:

Egy szigetelő alapozó réteg Caparol Szigetelő Alapozóval. Erősen szennyezett felületeket IsoDeck szigetelő festékkel kell bevonni.

Műszaki tanácsadás:

Ez a Műszaki Ismertető nem foglalkozhat valamennyi, a gyakorlatban előforduló alapfelülettel és azok festéstechnikai előkészítésével.

Nehéz esetekben kérje szaktanácsadóink részletes és egyedi megoldást nyújtó véleményét.