

IsoDeck

Speciális beltéri falfesték nikotinos elszíneződések szigetelésére. Oldószermentes, mosás- és súrolásálló ÖNORM C 2357 szerint

Termékleírás

Felhasználási terület

Speciális beltéri falfesték a nikotinszennyezett fal- és mennyezet-felületek gyors és gazdaságos renoválásához. IsoDeck elszigeteli és megszünteti a nikotinos elszíneződéseket, amelyek a hagyományos vízzel hígítható festékek alkalmazásakor feloldódnának és foltosodást okoznának. IsoDeck oldószermentes és gyorsan szárad. Ezért főleg lakások, irodák, éttermek, szállodák, stb. Renoválására különösen alkalmas, mivel a rétegek felhordása között nincsenek hosszú várakozási idők és szagtalan. **Caparol Szigetelő alapozóval** együtt akár nagyon makacs szigetelési problémák is gyorsan és gazdaságosan megoldhatók, üm. beázások eltüntetése, vagy megszáradt olaj- vagy zsírfoltok átfestése.

Tulajdonságai:

Vízzel hígítható, környezetkímélő, oldószermentes, nem kellemetlen szagú, mosás- és súrolásálló ÖNORM C2357 szerint, vízpára áteresztő, jól takar és szigetel.

Kötőanyag: Műanyag diszperzió

Fény: Matt

Szín: Fehér

Raktározás:

Hűvös és fagymentes helyen, eredeti

edényben felbontatlanul 12 hónapig tárolható.

További információk:

Ez a termék nem minősül veszélyes anyagnak. Ennek ellenére kezelések a vegyi anyagokra vonatkozó általános higiéniai és biztonsági előírásokat be kell tartani. Gyerekektől elzárva kell tárolni.

Hulladékelhelyezés:

Veszélyes hulladék tárolóban. Ne dobjuk háztartási hulladék közé. Csatornába és szabad vizekbe nem kerülhet.

Feldolgozás

Rétegfelépítés:

Közepesen szennyezett nikotinos felületek: Egyszeri, bő, egyenletes IsoDeck réteg, 5%-ban vízzel hígítva. A nagyon kontrasztos és eltérően szívozó felületeken az IsoDeck réteg előtt egyszeri, 5-10 %-ban vízzel hígított IsoDeck alapozó réteg ajánlott.

Erősen szennyezett nikotinos, és/vagy víz-, korom-, olaj- vagy zsírfoltos felületek: alapozás hígítatlan Caparol Szigetelő alapozóval, kiszáradás után (legalább 12 óra) 1 - 2 réteg IsoDeck, legfeljebb 5 %-ban vízzel hígítva.

Felhordás:

Ecsettel, hengerrel vagy szórva.

Airless:

Szórási szög: 50 °
Fúvóka: 0,021" - 0,028"
Nyomás: 150 bar

Alsó feldolgozási hőmérséklet:

+5°C alap- ill. Környezeti hőmérséklet alatt ne hordjuk fel.

Színezés:

Legfeljebb 10 % ban Alpinacolor Színezőfestékkel. A színezett Iso-Deck festék a gyártástechnológiából adódóan tartalmazhat minimális mennyiségű oldószert. Ezért a színárnyalatok kisebb eltéréseinek elkerülése érdekében a szükséges teljes mennyiséget egy nagy edényben egyszerre keverjük ki.

Hígítás: Tiszta vízzel.

Anyagfelhasználás:

Rétegenként kb. 200 g/m² IsoDeck sima alapfelületen. Durva alapfelületen az anyagfelhasználás arányosan növekszik. Pontos anyagfelhasználási értékeket csak helyszíni próbatéssel lehet meghatározni.

Száradási idő:

+20°C-on és 65% rel. páratartalom mellett a Caparol Szigetelő alapozó 12 órán belül, IsoDeck 4-6 órán belül felületi száraz és átvonható. Alacsonyabb környezeti hőmérséklet vagy magasabb páratartalom esetén a száradási idő arányosan növekszik.

Szerszámok tisztítása:

Használat után azonnal vízzel.

Alkalmas alapok**Alapfelületek előkészítése**

Az alapon nem lehet elszennyeződés, leváló anyagréteg és száraz legyen.

A nikotinos elszíneződéseket valamint a korom-, olaj-, zsír- és vízfoltokat zsíroltó háztartási tisztítószerrel mossuk le és hagyjuk kiszáradni. A kiszáradt beázási foltokat jól kelféljük le.

Figyelem:

A termék speciális tulajdonságai miatt azt más termékkel keverni nem szabad. Az átmenetmentes felület elérése érdekében a munkát ún. "nedves a nedvesre" eljárással végezzük.

Műszaki tanácsadás

Minden a gyakorlatban előforduló alapot és annak szakszerű kezelését ebben az írásban nem lehet részletezni. Bonyolultabb eseteknél szaktanácsadóink részletes, tárgyra vonatkozó segítséggel állnak rendelkezésre.

Műszaki Információ Caparol Nr. 848 · Állapot: 2000. Szeptember

Ez a műszaki információ a technika legújabb állása és a mi tapasztalataink alapján lett összeállítva. Tekintettel az alapfelületek és az objektumok sokszínűségére, a felhasználó nem menthető fel azon kötelessége alól, hogy az adott felületen próbafelhordást végezzen. Új kiadás esetén ez a nyomtatvány elvesztíti érvényességét.