

A Capaver®-rendszer

Capaver Matt-Finish**Oldószermentes, vízzel hígítható műanyag
latex-festék üvegszövetekre való felhordáshoz****Termékleírás****Alkalmazás:**

Speciálisan kifejlesztett záró réteg Capaver üvegszövetekhez, normális és közepes igénybevétellel.

Kötőanyag-bázis:

Műanyag-latex.

Tulajdonságok:

- matt
- oldószermentes
- vízzel hígítható
- súrolásálló
- diffúzióképes
- nehezen gyulladó
- szórható airless berendezéssel, hengerezhető.
- Airless-készülékekkel történő felhordásnál 0,021–0,026 inch méretű fúvóka alkalmazásával, < 50 - 60 ° dolgozhatunk. Nyomás: dugattyús szivattyúk: 150 – 200 bar, membrán szivattyúk 200 – 250 bar.
- Szabványos göngyöleg alkalmazása esetén a hígítás szórási konzisztenciára: max. 5 – 10 % vízzel.
- A nagy göngyöleg alkalmazása esetén (25 l – hobok, 120 l – hordó) a Capaver Matt-Finish gyárilag az airless feldolgozáshoz van beállítva.

Szín: Fehér

AVA színezőfestékekkel vagy Alpina-

colorral 5 %-ig színezhető.

Egyetlen színből 100 litert vagy ennél többet igénylő bevonat esetén gyárilag színezve is szállítható.

Kiszerezés: Hengerrel való feldolgozáshoz: 12,5 l-es vödör
Airless-készülékekkel való feldolgozáshoz (felhasználásra készen beállítva): 25 l – hobok és 120 l – hordó

Tárolás: Hűvös, de fagymentes helyen. Felnittott göngyöleget lezárva kell tárolni.

Hulladék elhelyezés:

Beszáradt anyagmaradékat a Nr. 91206 sz. hulladékkulcs (építési hely hulladéka) szerint, ill. a Nr. 559 08 sz. hulladékkulcs (glettelési hulladékok, megkeményedve) szerint vagy házi hulladékként lehet eltávolítani.

Figyelem:

Gyermekek elől el kell zárni. Ha szemmel érintkezésbe kerül, tiszta vízzel azonnal alaposan ki kell öblíteni. Szórásos feldolgozás esetén a festékködöt nem szabad belélegezni. Nem szabad természetes vizekbe engedni. Közelebbi adatok: lásd a biztonsági adatlapot

Feldolgozási hőmérséklet:

Az alsó hőmérsékleti határ a feldol-

gozás során +5 °C a levegőre és az alap hőmérsékletére egyaránt.

Feldolgozás**Köztes réteg:**

A Capaver Matt-Finish-t vagy 1 : 1 arányban Capacol GK-val keverve vagy 5% vízzel felhígítva bárányiszörhengerrel a felragasztott és megszáradt szövetre kell egyenletesen felhordani.

Záró réteg:

A közbenső réteg átszáradása után a Capaver Matt-Finish-t egyenletesen fel kell hordani.

Felhasználás a köztes réteghoz:

- finom struktúrák: kb. 160 ml/m²
 - közepes struktúrák: kb. 190–210 ml/m²
 - durva struktúrák: kb. 220–260 ml/m²
- Pontos felhasználási értékeket próbafelhordással lehet meghatározni.

Felhasználás a záró bevonathoz:**Üvegszövet:**

- finom struktúrák: kb. 120 ml/m²
 - közepes struktúrák: kb. 120–130 ml/m²
 - durva struktúrák: kb. 130–150 ml/m²
- Pontos felhasználási értékeket próbafelhordással lehet meghatározni.

Szerszámok tisztítása:

Vízzel, a használat után azonnal.