

A Capaver®-rendszer

Capaver SH-Zwischenbeschichtung**Vízzel hígítható köztes réteg****öntapadós üvegszövet tapetáknál****Termékleírás****Alkalmazás:**

Tartós, könnyen töltő köztes réteg öntapadós Capaver üvegszövet tapeták rögzítéséhez és bevonásához.

Anyagbázis:

Műanyag-diszperzió.

Tulajdonságok:

- Vízzel hígítható
- Környezetkímélő
- Egyenletesen terülő, nem változtatja meg a szövet struktúráját.
- Fedőréteg könnyen feldolgozhatóvá válik, egyenletesen száradó munka hézagmentes struktúrával.
- Az üvegszövet szívóképességét kiegyenlíti, ezáltal a fedőréteghez kevesebb anyag szükséges.

Szín:

Fehér.

Színezés:

AVA-Amphibolin vagy Alpinacolor színezőfestékkel 5 %-ig színezhető. 100 liter vagy több anyag felhasználása esetén gyárilag színezhető.

Fényességi fok: Matt.**Kiszerelés:**

12,5 literes vödör

Tárolás:

Hűvös, fagymentes helyen.

Hulladék elhelyezés:

Építési hulladékként távolítható el.

Figyelem!

Gyermekek kezébe nem kerülhet. Szembe kerülés vagy bőrrel való érintkezés esetén azonnal bő vízzel lemosni. Szórásnál a ködöt nem szabad belélegezni. Nem juthat a csatornarendszerbe. Bővebb információ lásd. Biztonsági Adatlap.

Feldolgozás**Alapfelület:**

Az alsó hőmérsékleti határ a feldolgozás során +5 °C a levegőre és az alap hőmérsékletére egyaránt.

Feldolgozás:

A Capaver SH-Zwischenbeschichtung-ot 10 %-ban (max. 20 %) víz-

zel hígítva, Teddy hengerrel egyenletesen kell felhordani. Ez a köztes réteg az üvegszöveten áthatolva gondoskodik a falfelületen az egyenletes kötésről. Az anyagot közvetlenül az SH Glasgewebe üvegszövet felhelyezése után kell alkalmazni.

További feldolgozás:

Megfelelő átszáradás után lehet a fedőréteget a köztes rétegre felvinni.

Felhasználás:

Üvegszövet:
-közepes struktúra ca. 300-450 ml/m²
-durva struktúra ca.400-600 ml/m²
Egzakrt értékek, pontos felhasználás próbafelhordással állapíthatók meg.

Szerszámok tisztítása:

Használat után azonnal vízzel.

Műszaki tanácsadás:

Ez a Műszaki Ismertető nem foglalkozhat valamennyi, a gyakorlatban előforduló alapfelülettel és azok festéstechnikai előkészítésével.

Nehéz esetekben kérje szaktanácsadónk részletes és egyedi megoldást nyújtó véleményét.