

# Capatect Multi-Profilkleber

## Sokoldalú ragasztó - oldószermentes

### Termékleírás

A Capatect Multikleber sokrétűen alkalmazható, oldószertől mentes diszperziós ragasztó, amely belső- és külső környezetben egyaránt alkalmazható. A Capatect Multikleber alkalmas burkolólapok felragasztásához kerámiára, klinkerre, valamint szigetelő lemezekre (polisztirol, illetőleg ásványi forgácslemezekre), nehéz parafa- és diszfödém-lemezekre. Alapok:

A belsőtérben alkalmas betonra, esztrichekre és fűtött esztrichekre, cement- és gipszvakolatokra gipszkarton-, gipszrost- és farostlemezekre, szilárdan tapadó lakk- és olajfesték-bevonatokra, valamint kemény öntött aszfaltra. Külső térben történő alkalmazásra és nedves helyiségekben 20 % cementet kell hozzá adagolni. Cement hozzáadásával különösen alkalmas burkoló lapoknak burkoló lapokra történő felragasztásához.

### Feldolgozás

#### Alapok előkezelése:

Az alap legyen száraz, szilárd, hordképes, alaktartó és mentes minden elválasztó anyagtól. A lakk- és olajfesték-bevonatokat fel kell durvítani. Gipszkarton lapokat és erősen szívóképes alapokat Tivopal PM 100 (1:1 – 1 3/4 vízzel hígítva) és forgácslapokat Tivopal PM 100 (hígítatlanul) felhasználásával előzetesen be kell kenni.

#### Feldolgozási hőmérséklet:

Az alapra, a levegőre és a felragasztandó anyagra legalább +5 °C.

#### Szigetelő anyag felragasztása:

A ragasztót pont vagy csik formájában (esetenként a lapok nagysága és súlya szerint) fel kell vinni a szigetelő anyagra. A lapokat jól rá kell nyomni az alapra.

#### Lapburkolatok felragasztása:

A Capatect Multiklebert az alapra fel kell hordani, és fogazott simító kanállal le kell fésűlni. Nedves környezetben és lapburkolatnak lapburkolatra történő felragasztása során 20 % cementet kell hozzáadagolni. Nem szabad több ragasztót felhordani, csak amennyit 20 percen belül le lehet takarni. A fugázásig várakozási idő: 2 nap

#### Felhasználás:

1,3 – 2,0 kg/m<sup>2</sup> (függően a fogazat formájától, az alaptól és a felragasztandó anyagtól).

#### Feldolgozási idő:

Cementtel kevert ragasztót 4 órán belül kell feldolgozni.

#### A szerszámok megtisztítása:

A használat után azonnal, vízzel.

#### Tárolhatóság:

Legalább 1 év, hűvösen, fagymentesen tárolva.

#### Biztonsági útmutatások:

Ez a termék nem veszélyes készítmény a kémiai törvény értelmében és ennélfogva nem megjelölés-köteles. Mégis arra kérjük Önöket, hogy a kémiai termékekkel való foglalatosság során szokásos óvatossági és higiénés intézkedéseket szíveskedjenek figyelembe venni. Nem szabad, hogy gyermekek kezébe kerüljön. Kilóccsanás után folyadékot megkötő szerekkel (homok, fűrészforgács vagy hasonló) fel kell szedni és eltávolítani.

#### Eltávolítás

Különleges hulladék-depónia, különleges hulladék-égetés vagy a problematikus anyagok gyűjtőhelyén kell leadni. Háztartási hulladékkal nem szabad eltávolítani. Csatornahálózatba vagy természetes vizekbe engedni nem szabad

#### Hulladék-kulcsszám:

57 303 (az ÖNORM S 2100 szerint)

#### Veszélyességi osztály a VbF szerint:

ADR/RID: elmarad

Ez a Műszaki információ egy új kiadás megjelenésekor a műszaki fejlődéstől függően elveszti érvényét. Kérjük ezért a termék etikettjét is figyelembe venni. Adatainkat a legújabb technikai ismeretek és legjobb tudásunk szerint állítottuk össze. Az egyes ajánlások általános érvényességére kötelezettséget azonban nem vállalhatunk, mivel az alkalmazás és a feldolgozási eljárások befolyásolásunkon kívül esnek és az egyes esetek különlegességei a munkamód összeegyeztetését teszik szükségessé szakmai- és kézműipari szempontok szerint.

## Műszaki Információ

---

Ez a műszaki információ a technika legújabb állása és a mi tapasztalataink alapján lett összeállítva. Tekintettel az alapfelületek és az objektumok sokszínűségére, a felhasználó nem menthető fel azon kötelessége alól, hogy az adott felületen próbafelhordást végezzen. Új kiadás esetén ez a nyomtatvány elveszti érvényességét.