

Tivopal 4551 Universal Fußbodenkleber

Oldószermentes Univerzális padlóragasztó

Termékleírás

Oldószermentes egyoldali ragasztó PVC-burkolatok ragasztásához szalagokban vagy burkoló lapokban, burkolatokban nemez- vagy poliészterbunda-hátoldallal, CV-/klórvini/?-burkolatokkal, Flex-burkoló lapokkal és szőnyegekkel Latex-, PVC- vagy PUR-/poliuretán/?-habhátoldallal, valamint PP-/polipropilén/?-kettős hátoldallal. A nagyon rövid kilevegőztető idő gördülékeny munkát tesz lehetővé. Szék-görgőkre alkalmas és padlófűtés-álló.

Kötőanyag: polimer diszperzió

Alap előkészítés:

Az ÖNORM B 2232 és B 2236 szerint. Az alapnak húzás- és nyomásálló, száraznak, síknak és olajmentesnek, zsírtól, portól vagy más szennyeződésektől mentesnek kell lennie. Kétséges helyzetben az alapnak fektetésre való alkalmasságát meg kell vizsgálni. Az előkenéseknek és a simítótegeknek száraznak kell lenniük.

Feldolgozás

Sima hátoldalú Flex – burkolólapok és PVC-burkolatok fektetésénél a ragasztóanyagot egy finoman fogazott A1 simítóval viszik fel.

A felvitt mennyiség: 250 – 300 g/m².

CV-burkolatok fektetéséhez A2 simító-fogazást alkalmazunk.

A felvitt mennyiség: 300 – 400 g/m².

Nemez- vagy poliészter-bunda hátoldalú burkolatokhoz B1 simítófogazást alkalmazunk.

A felvitt mennyiség: 400 – 450 g/m².

Szőnyegburkolatok és erősen strukturált hátoldalú burkolatok fektetése során a ragasztóanyagot durván fogazott B1 vagy B2 simítóval kell felvinni.

A felvitt mennyiség 450 – 600 g/m².

Szőnyegburkolatok jutaháttal zsugorodhatnak és nem szabad azokat ragasztani (esetleg a burkolat előállítójával kell megbeszélni).

Óvatosság ajánlatos olyan burkolatoknál, amelyek a burkolat hátoldalán kenőcsös kiválást mutatnak, mivel ez az elkülönülés mint elválasztó szer működik, és a burkolat és az alap közötti kapcsolatot lerontja. Ilyen esetekben próbaragasztás ajánlatos.

A legkedvezőbb fektetési hőfok 15 °C és 25 °C között van. A behelyezési idő (nyitott idő) függ a hőmérséklettől, a relatív légnedvességtől és a felhordó ragasztóanyag mennyiségétől, és nem lépheti át a 45 percet. A burkolatot legjobb körülbelül 8 – 15 perccel a ragasztóanyag felhordása után a még nedves ragasztóanyagba belefektetni úgy, hogy a burkolat hát-

oldala teljes felületében be legyen nedvesítve. Ez különösen olyan burkolatok (például PUR-könnýűhab-hátoldal és NSF-zselés Latex-hátoldal) hátoldalára érvényes, amelyeket nehezen lehet benedvesíteni.

Ezt követően azonnal meg kell dörzsölni a burkolatot. Padlófűtés fölött készítendő ragasztáshoz be kell tartani az előfűtést, az ismételt felfűtést és a felületi hőmérsékletre vonatkozó előírásokat (ÖNORM M 7560, 2. rész).

A lefektetett burkolat azonnal lehet járni. A burkolat fugáinak hegesztése legkorábban 15 óra múlva történhetik meg. A padlóalpnak, a burkolatnak, és a ragasztónak az összeragasztás során jól temperálnak kell lennie (legalább +15 °C). Közvetlen helyi napsugárzás-hatást a ragasztóanyag-ágyra és a burkolatra el kell kerülni. A ragasztóanyag-foltokat vízzel azonnal el kell távolítani. Szilárdan megszáradt ragasztóanyagot csak nagyon nehezen lehet eltávolítani (Spiritusz vagy nehéz lakkbenzin).

Tárolhatóság

Legalább +5 °C helyiség-hőmérséklet mellett mintegy 12 hónapig tárolásképes. Fagytól védeni kell!

Biztonsági útmutatások:

Ez a termék nem veszélyes készítmény a kémiai törvény értelmében és ennél fogva nem megjelölés-köteles. Mégis arra kérjük Önöket, hogy a kémiai termékekkel való foglalatosság során szokásos óvatossági és higiénés intézkedéseket szíveskedjenek figyelembe venni. Nem szabad, hogy gyermekek kezébe kerüljön. Kilocszanás után folyadékot megköttő szerekkel (homok, fűrészforgács vagy hasonló) fel kell szedni és eltávolítani.

Eltávolítás

Különleges hulladék-depónia, különleges hulladék-égetés vagy a problematikus anyagok gyűjtőhelyén kell leadni. Háztartási hulladékkal nem szabad eltávolítani. Csatornahálózatba vagy természetes vizekbe engedni nem szabad

Hulladék-kulcsszám:

57 303 (az ÖNORM S 2100 szerint)

Veszélyességi osztály a VbF szerint:

elmarad

ADR/RID: elmarad

Műszaki Információ

Ez a műszaki információ a technika legújabb állása és a mi tapasztalataink alapján lett összeállítva. Tekintettel az alapfelületek és az objektumok sokszínűségére, a felhasználó nem menthető fel azon kötelessége alól, hogy az adott felületen próbafelhordást végezzen. Új kiadás esetén ez a nyomtatvány elvesztí elvénységét.