

Tivopal Korkkkleber für Wand und Boden

Oldószermentes Parafa ragasztó falhoz és padlóhoz

Termékleírás

Feldolgozásra kész diszperziós ragasztóanyag lemezekben és szalagokban fektetendő parafaburkolatok ragasztására, amelyek hátoldala (ragasztó-oldal) természetes, hántolt vagy préselt parafából áll. Bírja a padlófűtést és alkalmas a székgyörgők által keltett igénybevételre.

Nem alkalmas:

Burkolt vagy a hátoldalon réteggel borított parafa burkolatokhoz, megvetemedett, elgörbült lemezekhez.

Feldolgozási feltételek:

+15 – +28 °C között az alaphoz, a ragasztóhoz és burkolathoz. Relatív légnedvesség 70 % alatt.

Alap:

Az alap meg kell, hogy feleljen az ÖNORM B 2236 követelményeinek, szívóképes, száraz, szilárd, olajmentes és sima legyen.

Laza bevonatok és vakolatrétegek eltávolítandók, vízben oldódó (enyves festékek) bevonatokat maradéktalanul le kell mosni. A tapétákat el kell távolítani.

A gipszfalakat primalon Tiefgrund LF-fel előzetesen alapozni kell, ön-

tött aszfalt és anhidrit-esztricheket előre meg kell kenni és cementsímitó masszával le kell simítani.

Felvitel, felhasználás:

B1 jelű simítóval, körülbelül 500 g/m².

Kilevegőzési idő:

Mintegy 5 perc.

Nyitott idő:

15 perc 20 °C és 65 % légnedvesség mellett.

Szerszámok tisztítása:

A használat után azonnal, vízzel.

Feldolgozás

Kérjük, vegye figyelembe a parafaburkolat gyártójának fektetési utasításait.

A tivopal Parafaragasztót B1 jelű fogazott simítóval az alapra egyenletesen fel kell hordani, és rövid kilevegőzési idő után a parafaburkolatot a még nedves parafaragasztóba be kell fektetni. A parafaburkolatot aztán a teljes felületén be kell hengerelni. Ragasztóanyag-foltokat a burkolat látható oldalán azonnal el kell távolítani egy nedves kendővel, és szár- azon utána kell törölni.

Terhelhetőség:

24 óra múltán.

Végszilárdság:

48 óra múltán.

Tárolhatóság:

Mintegy 6 hónapig, hűvös, azonban fagymentes tárolás eredetileg lezárt göngyölegekben.

Biztonsági útmutatások:

Ez a termék nem veszélyes készítmény a kémiai törvény értelmében és ennél fogva nem megjelölés-köteles. Mégis arra kérjük Önöket, hogy a kémiai termékekkel való foglalatosság során szokásos óvatossági és higiénés intézkedéseket szíveskedjenek figyelembe venni.

Nem szabad, hogy gyermekek kezébe kerüljön. Kilocsbanás után folyadékokat megkötő szerekkel (homok, fűrészforgács vagy hasonló) fel kell szedni és eltávolítani.

Veszélyességi osztály a VbF szerint: elmarad

GGSt/ADR: elmarad

Hulladék kulcsszáma:

57 303 (az ÖNORM S 2100 szerint)

Műszaki Információ

Ez a műszaki információ a technika legújabb állása és a mi tapasztalataink alapján lett összeállítva. Tekintettel az alapfelületek és az objektumok sokszínűségére, a felhasználó nem menthető fel azon kötelessége alól, hogy az adott felületen próbafelhordást végezzen. Új kiadás esetén ez a nyomtatvány elveszti érvényességét.