

# Tivopal Rohholz-Parkettkleber

## Oldószermentes Nyersfa-parkettaragasztó

### Termékleírás

Használatra kész polivinilacetát-nyv nagy kötőerővel, rúd-, szíj-, mozaik- és tábla-parkett magasan nedvesség-álló, csúsztatás- és lépés-biztos fektetéséhez.

Teljesíti a DIN 281 előírásait, alkalmas padlófűtés esetén is.

### Az alap előkészítése:

Az ÖNORM B 2232 és B 2236 szerint. Az alap és a parketta alkalmasságát és nedvességét meg kell vizsgálni.

Ásványi eredetű alap esetén a nedvesség maximálisan 2 % lehet (CM-készülék).

Nem szigetelt alapoknál, amelyeknél a nedvesség alulról utána húzódik, parkettát nem szabad fektetni. Az alapnak szívóképesnek, tisztának, simának, húzás- és nyomásállónak kell lennie. Szennyeződések, por, porhanyós rétegek eltávolítandók.

Ha az eztrichben egyenetlenségeket kell kiegyenlíteni, előre meg kell kenni és egy nagyszilárdságú és parkettához alkalmas simítómasszával legalább 2 mm vastagon le kell simítani (például Tivopal SA 40-nel, 25 kg simítómasszához 1 kg Tivopal PM 10 hozzáadásával).

### Parkettanedvesség:

6 – 11 %.

### Feldolgozási feltételek:

+15 – +28 °C között a ragasztóhoz, a parkettához és az alaphoz. Relatív légnedvesség maximálisan 70 %.

### Feldolgozás

B 2 simítóval, 600 – 800 g/m<sup>2</sup>.

### Szerszámok tisztítása:

Használat után azonnal, vízzel.

### Nedves ragasztási idő:

Körülbelül 12 perc 20 °C-nál, 65 % relatív légnedvesség mellett.

### Ragasztás:

A parketta gyártójának különleges előírásait figyelembe kell venni. A ragasztóanyagot nem szabad hígítani. Padlófűtésnekél az ÖNORM M 7560/2 szerint a fektetés előtt két hétig tartó üzem, 2 nappal előtte kikapcsolni vagy maximum 28 °C padló-hőmérsékletre kell redukálni.

3 nappal a fektetés után lassan ismét fel lehet fűteni. A parketta, a fal és a pillérek közé táglási fugákat kell kiépíteni. Az építési oldalról előírányzott táglási fugákat a parkettánál is figyelembe kell venni. A parketta fektetése előtt legalább 24 órát előzetesen kondicionálni kell (a csomagból kiemelve a helyiségben, ahol lefektetésre kerül.)

A Tivopal Nyersfa-parkettaragasztót B2 simítóval kell az alapra egyenletesen felhordani, mégpedig csak annyit, amennyit a belefektetési idő (mintegy 12 perc) alatt parkettával be lehet borítani.

A parkettát aztán azonnal be kell csúsztatni a ragasztóanyag-ágyba

és jól belenyomni, és a súlyokkal beleklopfolni.

A legalább 24 órás száradási idő után a parketta csiszolható lesz.

### Szavatosság:

Legalább 1 év, eredeti lezárással, hűvös helyen tárolva. Fagyveszélytől óvni kell.

Biztonsági útmutatások:

Ez a termék nem veszélyes készítmény a kémiai törvény értelmében és ennél fogva nem megjelölés-köteles. Mégis arra kérjük Önöket, hogy a kémiai termékekkel való foglalatosság során szokásos óvatossági és higiénés intézkedéseket szíveskedjenek figyelembe venni.

Nem szabad, hogy gyermekek kezébe kerüljön. Kilocsanás után folyadékot megkötő szerekkel (homok, fűrészforgács vagy hasonló) fel kell szedni és eltávolítani.

### Eltávolítás

Különleges hulladék-depónia, különleges hulladék-égetés vagy a problematikus anyagok gyűjtőhelyén kell leadni. Háztartási hulladékkal nem szabad eltávolítani. Csatornahálózatba vagy természetes vizekbe engedni nem szabad

### Hulladék-kulcsszám:

57 303 (az ÖNORM S 2100 szerint)

### Veszélyességi osztály a VbF szerint:

elmarad

ADR/RID: elmarad

### Műszaki Információ

Ez a műszaki információ a technika legújabb állása és a mi tapasztalataink alapján lett összeállítva. Tekintettel az alapfelületek és az objektumok sokszínűségére, a felhasználó nem menthető fel azon kötelessége alól, hogy az adott felületen próbafelhordást végezzen. Új kiadás esetén ez a nyomtatvány elveszti érvényességét.