

Beltéri glettanyagok

Caparol-Füllspachtel P (Por alakú glettanyag)

Caparol-Akkordspachtel SF (Feldolgozásra kész, pasztaformájú glettanyag)

Caparol-Akkordspachtel fein (Feldolgozásra kész, finom glettanyag)

Termékleírás

Caparol-Füllspachtel P

Por alakú glettanyag

Alkalmazási terület:

Jól töltő glettanyag, elemekből álló, vagy beltéri dekorációs fedésen keletkezett mélyebb lyukak, mélyedések és repedések ill. fugák kitöltéséhez.

Szín:

Természetes fehér – nem színezhető

Kötőanyag:

Hidraulikus kötőanyag műgyantával javítva, valamint könnyű töltőanyagként, perlit.

Kiszérelés:

25 kg-os zsák

Caparol-Akkordspachtel SF

Feldolgozásra kész, pasztaformájú glettanyag

Alkalmazási terület:

Gazdaságosan szórható glettanyag, kis és nagy felületek glettelésére és fröcskölt technikával történő felhordására.

Szín:

Természetes fehér. Max. 5 %-ig Alpinacolor, vagy AVA-Amphibolin színezőfestékkel színezhető.

1000 kg, vagy nagyobb mennyiség, paszta színekben gyárilag színezhető.

Kötőanyag:

Műanyag diszperzió DIN 55 945 szerint.

Kiszérelés: 25 kg-os zsák

Caparol-

Akkordspachtel fein

Feldolgozásra kész, finom glettanyag

Alkalmazási terület:

Univerzális festőglett nagyobb egyenetlenségek, lyukak, vagy repedések kiegyenlítésére, beton-, érdes ill. sérült vakolati felületek simítására és betonszerkezet fröcsköléses strukturálására.

Szín:

Természetes fehér. Max. 5 %-ig Alpinacolor, vagy AVA-Amphibolin színezőfestékkel színezhető.

Kötőanyag:

Műanyag diszperzió.

Kiszérelés:

25 kg-os műanyag vödör

Általános tudnivalók

Tulajdonságok:

Vízzel hígítható, környezetbarát, és gyenge szagú. Mosásálló, jól tapadó. Szaru keménységűre száradó, nem roskad össze. Szárazon csiszolható, nedvesen nemezesedő. Diffúzióképes. Hajlékonyan felhúzható és simítható.

Fényességi fok:

Matt.

Átkenhetőség:

Caparol-Akkordspachtellel simított felületeket alapos átszáradás után alapozás nélkül valamennyi Caparol-diszperziós- és latex-festékkel vagy Capacryl-akrillakkal át lehet festeni.

Plasztikus masszával történő további kezelés vagy üvegszálas falburkoló tapétázás valamint textiltapétázás előtt Caparol-Haftgrund-dal és műgyanta vakolat előtt Caparol-vakolat alapozóval történő alapmázolás szükséges.

Feldolgozási hőmérséklet:

Min. +5 °C az alap és a környező levegő esetén.

Tárolás:

Caparol-Akkordspachtel fein és SF:

Hűvös, de fagymentes helyen.

Caparol-Füllspachtel P:

Száraz helyen és nedvességtől védve. Gyárilag zárt csomagolásban max. 1 évig eltartható.

Figyelem!

Caparol-Akkordspachtel fein és SF:

Gyermekek elől elzártnak kell tárolni. Ha szembe kerül, azonnal ki kell vizezni és öblíteni. Nem juthat természetes vizekbe.

Caparol-Füllspachtel P:

Gyermekek elől elzártnak kell tárolni. A Caparol-Füllspachtel P lúgos reakciójú. A szemeket és a bőrt védeni kell. Anyagfröcskölést azonnal le kell vizzel öblíteni. Szembe jutás esetén orvoshoz kell fordulni. További adatok: Lásd a Biztonsági Adatlapot.

Hulladék elhelyezése:

Caparol-Akkordspachtel fein és SF: Csak olyan göngyöleg forgatható vissza, amelyből a maradék anyagot kiürítették. Beszáradt anyag-maradékokat a Nr. 91206 sz. hulladékkulcs (építési hely hulladéka) szerint, illetőleg a Nr. 55908 sz. hulladékkulcs (simítási hulladékok, megkeményedve) szerint vagy házi hulladékként kell eltávolítani.

Caparol-Füllspachtel P:

Csak olyan (morzsálékmentes) zsákot szabad visszaforgatni, amelyből a maradék anyagot kiürítették. Megkeményedett anyagmaradékokat építési törmeléként vagy építéshelyi hulladékként kell eltávolítani.

Alkalmas alapok

Az alapfelületnek száraznak, szennyöződésektől és egyéb alkotóelemtől mentesnek kell lennie.

Caparol-Füllspachtel P:

A munka lefolyása:

Esetleg meglevő sorjákat le kell vágni vagy lecsiszolni és a szennyeződéseket el kell távolítani.

Egy zsák Caparol-Füllspachtelt mintegy 16 liter vízben kell elkeverni és elektromos keverővel alaposan átkeverni.

Fugákat, lemez-illesztéseket, repedéseket, hibás helyeket vagy lyukakat Caparol-Füllspachtellel kell átvenni. A Caparol-Füllspachtel 20 mm rétegvastagságig egyetlen munkamenetben felhordható. Fuga-simításokat és nagyobb javítani való helyeket két munkamenetben kell végrehajtani.

Feldolgozási idő:

20–30 percen belül feldolgozható.

Anyagfelhasználás:

Fugák: kb. 400 g/m² 10 mm mélység-nél és szélesség-nél.

Felületsimítások és javítások: kb. 1500 g/m²/mm rétegvastagságnál

Száradási idő:

A technológiai nedvességtől, a hőmérséklettől és a rétegvastagságtól függően mintegy 24–72 óra.

Caparol- Akkordspachtel SF:

Szórás és fröcskölés:

Ésszerű és gazdaságos megoldás fal- és mennyezetfelületek glettelésére, kész betonelemek, zsáuzott beton, gázbeton, gipszlapok, gipszkartonlapok esetén teljes felületű glettelésre nagy teljesítményű szóróberendezéssel.

A munka lefolyása:

A teljes felületre, bő szórással hígítatlanul felhordani a Caparol-Akkordspachtel SF-et és azonnal simára glettelni megfelelő acél glettvassal. A Caparol-Akkordspachtel SF száradás után nedvesen nemezeseedik ill. szárazon csiszolható. A teljes sima felület száradása után megfelelő egy második réteg Caparol-Akkordspachtel SF fröcskölthetődése finomabb vagy durvább felület eredményez. A struktúra a hígítási foktól és a fűvoka mérettől függően változtatható. A fröcskölt technika különösen ajánlott olyan mennyezeten, melyeken további kezelést nem kívánunk végezni.

Anyagfelhasználás:

Szórásnál: kb. 1500 g/m²/mm rétegvastagság

Fröcsköléses struktúra: kb. 400-700 g/m² a kívánt struktúrától függően.

Száradási idő:

Épület nedvességétől, a hőmérséklettől és a réteg-vastagságtól függően kb. 12–48 óra.

Figyelem: A természetes töltőanyag-tartalom miatt csekély színváltozás fellelhető. A további kezelés nélküli fröcskölésnél ajánlott a simára glettelés és struktúra kialakításnál ügyelni az azonos termékszámra. Kérjük, vegyék figyelembe a szóróberendezés előírásait.

Egyéb feldolgozási javaslatok:

Egyéb terek esetén először a mennyezet glettelése ajánlott, mielőtt a falfelületeket szórjuk. Ebben az esetben a padlóőről könnyedén elérhető fejmagasságig (felső falrész) ajánlott a falfelületet szórással glettelni. Az alsó részt ezután ajánlott lekezelni. Minden sarkot glettelés és rövid száradás után egy nedves

fűtőtestecettel utánhúzni. Esetleges buborékokat kézzel lehúzni.

Rozsdaátütéseket megfelelő száradás után korróziógátló alapozóval pl. Capalac Unigrund gátolhatjuk meg. Nagyon sima betonfelületek esetén előglettelés nélküli fröcskölt alapréteg felhordása ajánlott.

A szórásnál ajánlott 2-3 ember alkalmazása (gépkész, utántöltés, szórás, glettelés).

Felületek megóvása:

Ablak- és ajtónyílások lefedése műanyag fóliával ajánlott. Padlóburkolatokat nehéz takarófóliával fedjük le.

Alkalmas szóróberendezések és kompresszorok:

Vakolatszóró berendezések és nagy teljesítményű szóróberendezések.

Caparol-Akkordspachtel fein:

Glettelés kézzel felhordva:

A Caparol-Akkordspachtelt a feldolgozás előtt jól át kell keverni, és az acél glettvassal felhúzni. Száradás után be kell nedvesíteni és nemezelní vagy szárazon csiszolni.

A konzisztencia Caparol-Akkordspachtellel történő beállítás esetén a finom és a közepes simítások fröcskölő eljárással is feldolgozhatók (maximum 5–10 % víz hozzáadásával). További kezelés valamennyi Caparol termékkel lehetséges, a feldolgozási előírások szórít.

Figyelem! Természetes töltőanyagok alkalmazásánál csekély színtónus-különbségek lehetnek. Fröcskölésnél, ha a felületnek festetlenül kell maradnia, ajánlatos ügyelni a simításnál és a fröcsköléses felhordásánál az azonos termékszámokra.

Anyagfelhasználás:

Finom típus: kb. 1800 g/m²/mm rétegvastagság

Közepes típus: kb. 1800 g/m²/mm rétegvastagság

Száradási idő:

Épület nedvességétől, a hőmérséklettől és a réteg-vastagságtól függően kb. 12–48 óra.

Capalith- Fassadenspachtel P:

Nedves helyiségben végzendő

símitó munkákhoz a Capalith-Fassadenspachtel P-t kell alkalmazni. További információ a 720. sz- Műszaki Ismertetőben.

Műszaki vevőszolgálat:

A gyakorlatban előforduló összes felület és annak alapozási technikája nem részletezhető ebben a termékismertetőben.

Bonyolultabb eseteknek szaktanácsadóink részletes, az adott objektumra vonatkozó segítséggel állnak a rendelkezésére.