

Capalith-Fassadenspachtel P

Műgyantával erősített ásványi alapú simítóanyag

720

Termékleírás

Felhasználás:

Téglafalazat, gázbeton, beton és egyéb egyenetlen felületek simítására, sérült vakolat és betonfelületek pótlására, repedte homlokzatok javítására hálórősítéssel.

Tulajdonságok:

Időjárásálló.
Nem roskad össze.
Nem duzzad.
Könnyen feldolgozhat.
Nedvesen nemezesedik.
Sd érték (5 mm-es vastagságnál) ca. 0,06 m

Szín:

Természetes fehér

Kötőanyag:

Műgyantával javított ásványi kötőanyag.

Kiszerezés:

25 kg zsák

Feldolgozás

Alkalmas alapfelületek:

Ásványi eredetű vakolatok, beton, gázbeton, erősített cementvakolatok, hordképes matt festékbevonatok, műgyanta és szilikonbázisú vakolatok az alapfelület legyen száraz, szilárd, por- és szennyeződésmentes és hordképes.

Alapfelületek kezelése:

Az erősen szívó alapfelületeket be kell nedvesíteni. Egyenetlenül szívó és ásványi alapokat Sylitol Koncentrátummal kell, 2:1 arányban vízzel hígítva, alapozni. Festett alapokat megtisztítani és Caparol Putzgrunddal előkezelni.

Keverési arányok:

5-6 liter vízben 1 zsák (25 kg) Capalith Fassadenspachtel P-t csomómentesen elkeverni és 5 percig pihenni hagyni.

Feldolgozási idő:

Kb. 1,5 óra 20 °C-os hőmérséklet és 65 % os relatív páratartalom esetén. Csak ezen idő alatt felhasználható anyagmennyiséget dolgozzunk fel.

Felhordás:

Az ásványi eredetű alapfelületeket be kell nedvesíteni, a bevont felületeket Caparol Putzgrund alapozóval alapozni. A bekevert anyagot simítóval vagy vakológéppel lehet felhordani. A lehúzást követően rövid időn belül simítható. A Capalith Fassadenspachtel P simító egy menetben 20 m vastagságban hordható fel.

Hálórősítés:

A Capalith Fassadenspachtel P simítót kb. 6 mm rétegvastagságban egyenletesen felhordani a felületre, majd 10 cm átfedéssel behelyezni az erősítő hálót és teljes felületen

elsimítani. Rövid idő múlva dörzsöléssel simítani.

Követő bevonatok:

Normál körülmények esetén a Capalith Fassadenspachtel P 7 nap után átfesthető. A teljes megkötéshez 28 nap szükséges. A simított felületeket a követő bevonattól függően Capagrund, AmphiSilan Grundierfarbe, vagy Sylitol Minera alapozókkal kell alapozni. A teljes felületű simításokat a mészhabarcs vagy javított mészhabarcs vakolatoknál szokásos módon lehet kezelni.

Figyelem:

Az anyag közvetlen napsugárzás, magas környezeti hőmérséklet és erős szél következtében nagyon gyorsan köt. Ezért a kötési időre, legalább egy napig ezek megakadályozására megfelelő óvintézkedéseket kell tenni. Szükség szerint nedvesíteni.

Feldolgozási hőmérséklet:

+5 °C alatti hőmérsékletnél (környező levegő, alapfelület) nem szabad feldolgozni.

Felhasználás:

Kb. 1,3-1,5 kg/ m²/ mm az alapfelület szívóképesességétől függően.

Tárolás:

Hűvös, fagymentes helyen, száraz körülmények között kell tárolni.

Biztonsági előírások:

Ingerlékeny hatású, ezért kerüljük a szembe kerülést, vagy a bőrrel való érintkezést. Szembe kerülés esetén azonnal bő vízzel kimosni és orvoshoz fordulni. Gyermekek elől gondosan elzárandó. Védőkesztyű használata javasolt. Lenyelés esetén azonnal orvoshoz fordulni és a csomagolást vagy az etikettet bemutatni. További információ: Isd Biztonságtechnikai Adatlap.

Hulladék elhelyezés:

Csak üres zsákot lehet a hulladék-tárolóba dobni. Beszáradt anyagmaradékokat építési hulladékként lehet eltávolítani.

Műszaki tanácsadás:

Ez a Műszaki Ismertető nem foglalkozhat valamennyi, a gyakorlatban előforduló alapfelülettel és azok festéstechnikai előkészítésével.

Nehéz esetekben kérje szaktanácsadóink részletes és egyedi megoldást nyújtó véleményét.