

Caparol Belső glett

Meszes-diszperziós falsimitó anyag

H700

Termékleírás

Mészhidrát alapú, műanyag-diszperzióval javított, ásványi töltőanyagot, speciális tulajdonságjavító adalékot tartalmazó optimalizált összetételű porkeverék.

Fontos! A bekevert glett zárt vödörben tárolva több mint 24 órán túl is felhasználható.

Alkalmazási terület:

Lakó és középületek nem vizes helyiségeinek beton, könnyűbeton, legalább Hvb 7. minőségű vakolat min. 14 napos korú, légszáraz felületeinek glettelésére, max. 75 % relatív páratartalom mellett.

Csak belső térben használható! Nem vizes helyiségekben pl. folyosók és mennyezeten vékonyvakolatként önállóan is alkalmazható (gépi felhordással ajánlva). Előnye a különböző felületeken való jó tapadóképesége, az anyag könnyű és hatékony bedolgozása, utólagos csiszolhatósága.

Meszes diszperziós belső festékekkel, ill. vizes bázisú tapétaragasztókkal összefér. Használatával tapétázásra, festésre alkalmas, sima felületet kapunk.

Műszaki adatok:

Halmazsűrűség: 1060 kg/ m³

Vízigény: 8-8,5 liter/20 kg por
Feldolgozhatóság: >24 óra
Száradási idő: kb. 2 óra
Csiszolhatóság: 5-24 óra
Bevonat: fehér, egyenletes, matt
Rétegvastagság: 0-5 mm

Kiszerezés:

20 kg-os szelepes papírszakban

Feldolgozás

Felület-előkészítés:

A simítandó felület tiszta, laza részektől mentes legyen. Enyhe matt nedvesítés vagy diszperziós alapozás megkönnyíti a glett felhordását, javítja a tapadást, de a száradási időt megnöveli. Alapozáshoz, amennyiben szükséges, alkalmazzunk Caparol méralapozó LF és víz 1:2 arányú keverékét.

Felhordás:

Az előre kimért 8,0-8,5 liter vízbe folytonos keverés közben adagoljuk a 20 kg porglettel. 10 perc pihentetés után felkeverve a habarcs felhasználásra kész. A kellemes felhordási konzisztenciát további kevés vízzel állíthatjuk be.

A bekevert anyagot rozsdamentes acélsimitóval hordjuk fel. Belső, külső sarkok legömbölyítését vizes ecsettel vagy gumilehűzővel kell elvégezni. A száradás után a felület sima, matt

fény- és foltmentes. A felület csiszolással és utángletteléssel javítható. A csiszolhatóság és további megmunkálhatóság a rétegvastagság és a hőmérséklet függvénye. Az így előkészített felület tapétázható, festhető. Diszperziós, meszes festésekhez célszerű fedőglettelést végezni.

Anyagszükséglet:

Kb. 1,4-1,6 kg/ m²/ mm a glettelendő felülettől függően.

Tárolás: Száraz, hűvös, fedett helyen. Minőségét megőrzi felbontatlan csomagolásban 1 évig.

Veszélyességi besorolás: Xi

Biztonsági előírások:

Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat. Szem- és bőrizgató hatású. Az anyag porát és a keletkező port nem szabad belélegezni. Kerülni kell a szembejutást és a bőrrrel való érintkezést. Megfelelő védőfelszerítést kell viselni.

Műszaki tanácsadás:

Ez a Műszaki Ismertető nem foglalkozhat valamennyi, a gyakorlatban előforduló alapfelülettel és azok festéstechnikai előkészítésével. Nehéz esetekben kérje szaktanácsadóink részletes és egyedi megoldást nyújtó véleményét.