

Caparol Külső glett

Cementes-diszperziós falsimító anyag

H701

Termékleírás

Cementet, műanyag-diszperziót, ásványi töltőanyagokat, speciális tulajdonságjavító adalékanyagokat és műanyagszálat tartalmazó optimalizált összetételű porkeverék.

Alkalmazási terület:

Alkalmas beton, könnyűbeton, legalább Hv 10. minőségű vakolat külső és belső felületeinek kiegyenlítésére, max. 75 % relatív páratartalom és legalább +5 °C hőmérséklet mellett. Használható kültéri homlokzatok összefüggő, nagy felületeinek festés előtti kiegyenlítésére, max. 4-5 mm vastagságban.

Előnye a különböző felületeken való kiváló tapadóképesége, az anyag könnyű és hatékony bedolgozás. Tartósan önálló felületképzésre nem javasolt.

Műszaki adatok:

Halmazsűrűség:	1180 kg/ m ³
Vízigény:	7,5-9 liter/25 kg por
Feldolgozhatóság:	3-4 óra
Zsugorodás,	28 nap: <1,5 mm/ m
Hajlítószilárdság,	28 nap: >6,0 N/mm ²
Nyomószilárdság,	28 nap: >13,0 N/mm ²
Tapadószilárdság,	28 nap: >1,0 N/mm ²

Kiszерelés:

25 kg-os szelepes papírszakban

Feldolgozás

Felület-előkészítés:

A simítandó felület tiszta, laza részekről mentes legyen. Enyhe matt nedvesítés vagy diszperziós alapozás megkönnyíti a glett felhordását, javítja a tapadást, de a száradási időt megnöveli. Alapozáshoz, amennyiben szükséges, alkalmazzunk Caparol méralapozó LF és víz 1:2 arányú keverékét.

Felhordás:

Az előre kimért 7,5-9 liter vízbe pontos keverés közben adagoljuk a 25 kg porgettet. 10 perc pihentetés után felkeverve a habarcs felhasználásra kész. A kellemes felhordási konzisztenciát további kevés vízzel állíthatjuk be.

A bekevert anyagot rozsdamentes acélsimítóval hordjuk fel, a már felvitt anyag felületére max. két-háromszor menjünk vissza. Az anyag vastagságát a glettvás dőlésszögével szabályozhatjuk.

Belső, külső sarkok legömbölyítését vizes ecsettel vagy gumilehúzóval kell elvégezni. A száradás után a felület kissé porózus, gyengén érdes tapintású, matt fény- és foltmentes.

A felület csiszolással és utángletteléssel javítható. A csiszolhatóság és további megmunkálhatóság a rétegvastagság és a hőmérséklet függvénye. Az így előkészített felület tapétázható, festhető.

Anyagszükséglet:

Kb. 1,7-2,0 kg/ m²/ mm a glettelenülő felületől függően.

Tárolás:

Száraz, hűvös, fedett helyen. Minőségét megőrzi felbontatlan csomagolásban 1 évig.

Veszélyességi besorolás: Xi

Biztonsági előírások:

Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat. Szem- és bőrizgató hatású. Az anyag porát és a keletkező port nem szabad belélegezni. Kerülni kell a szembejutást és a bőrrel való érintkezést. Megfelelő védőeszközűt kell viselni.

Műszaki tanácsadás:

Ez a Műszaki Ismertető nem foglalkozhat valamennyi, a gyakorlatban előforduló alapfelülettel és azok festéstechnikai előkészítésével. Nehéz esetekben kérje szaktanácsadóink részletes és egyedi megoldást nyújtó véleményét.