

AmphiSilan Compact

145

Termékleírás

Jellemzők:

Vízzel hígítható, szilikongyanta kötőanyagú töltött köztes és fedőréteg.

Felhasználás:

Töltött homlokzatretegek töltött köztes és fedőrétege.

Egyetlenül levált ásványi vakolatok optimális kiegyenlítéséhez, vagy utólagos vakolatok és javítások struktúrkiegyenlítése céljából Amphisilan-homlokzatsfestékkel.

Töltött köztes és fedőréteg készítő és téglafalra.

Kiszerezés: 15 kg

Szín/ színezés:

Az Amphisilan-Compact egyénileg kikeverhető az Amphisilan-Volltonfarbe színezőfestékkel mind a 228, Amphisilan színkártyán megtalálható színben. 200 kg feletti mennyiségknél egy színárnyalatnál, ill. előre láthatóan még nagyobb mennyiségű megrendelés esetén, gyárilag színezett kivitelben is szállítható.

Fényességi fok:

Matt, DIN 53 778 szerint.

Tárolás:

Hűvös, fagymentes helyen.

Műszaki adatok

Tulajdonságok:

- vízzel hígítható
- környezetbarát
- enyhe szagú
- VOB szerint időjárásálló, víztaszító
- filmet nem képez
- mikroporózus
- jó vízgőzáteresztő tulajdosságú
- $\text{sd H}_2\text{O} < 0,05 \text{ m}$
- jó CO_2 áteresztő tulajdosságú
- jó fedőképességű

- ellenáll az agresszív légszennyező anyagoknak
- megakadályozza az algák, gombák és mohák megtelepedését
- alacsony feszültségű
- nem termoplasztikus
- könnyen feldolgozható
- alkálirezisztens, nem szappanosodó

Anyagbázis:

Szilikongyanta-emulziós bázis (VOB, rész C-szerint, DIN 18 363)

Sűrűség: ca. 1,78 g / cm³

Felhasználás:

ca. 350-400 g / m²

A felhasználási értékek sima felület esetében érvényesek. Egyetlen felületen értelemszerűen megnő a felhasználás. A pontos mennyiség csak próbafestéssel állapítható meg

Száradási idő:

+20°C és 65% relatív páratartalom mellett legkorábban 12 óra után festhető át. Alacsonyabb hőmérséklet esetén a száradási idő meghosszabbodik (akár több napot is betartani).

Feldolgozás

Alkalmasságok:

Az alap mindig tiszta, száraz és tapadást gátló anyagoktól mentes kell, hogy legyen.

Rétegfelépítés:

Köztes és fedőréteggént, egyetlenül levált ásványi vakolatok optimális kiegyenlítéséhez éppúgy megfelel, mint homlokzat-festékek történő struktúr-kiegyenlítés előtt.

Sima alapfelületen a jó tapadóképességű Amphisilan-Grundierfarbe alapozóréteget alkalmazzuk.

Felhordás:

Ecsettel, hengerrel, vagy szórógéppel.

Szerszámok tisztítása:

Használat után azonnal tiszta vízzel, esetleg mosószeradalek hozzáadásával tisztítani.

Figyelemztetés:

A foltosodás elkerülése végett nagyobb felületeknél a bevonatot egy útemben „nedves a nedvesre” módszerrel kell felhordani.

Nem alkalmas vízszintes felületek bevonására olyan helyeken, amelyek az időjárás az időjárás viszontagság

ságainak vannak kitéve, különösen esőnek, hónak.

A termék speciális tulajdonságainak megtartása érdekében azt más termékkel keverni nem szabad.

Óvó intézkedések:

A felhordási felület környékét, különösen ha üveg, kerámia, lakkozott felület, klinker téglá, természetes kő, vagy fém, gondosan le kell takarni. A színszórót azonnal vízzel le kell mosni.

Min. feldolgozhatósági

hőmérséklet:

+5 °C levegő, és alapfelület hőmérséklet.

Biztonsági előírások:

Gyermekek számára nem hozzáférhető helyen tárolni. Szembe kerülve, vagy bőrrel érintkezve azonnal alaposan, bő vízzel lemosni. Szóráskor a szórt ködöt nem szabad belélegezni. Nem juthat a csatornarendszerekbe, nyílt vizekbe és a talajba.

Hulladék elhelyezés:

Csak az üres zsákokat szabad a hulladéktárolóba dobni. A beszáradt anyagot csak a kijelölt konténerben szabad elhelyezni.

Műszaki Információ Caparol Nr. 145· Állapot: 2000. Július

Ez a műszaki információ a technika legújabb állása és a mi tapasztalataink alapján lett összeállítva. Tekintettel az alapfelületek és az objektumok sokszínűségére, a felhasználó nem menthető fel azon kötelessége alól, hogy az adott felületen próbafelhordást végezzen. Új kiadás esetén ez a nyomtatvány elveszti érvényességét.