

# Caparol Struktúrfesték (Caparol Streihputz)

## Plasztikus, vízzel hígítható, jól töltő homlokzatifesték

A120

### **Termékleírás**

#### **Felhasználás:**

A Caparol Struktúrfesték kiválóan alkalmas vastag rétegű, finoman plasztikus homlokzati bevonatok készítésére és durva vagy egyenetlen struktúrájú vakolatok egalizálására. Nem alkalmas hőszigetelt homlokzatok renoválására.

#### **Tulajdonságai:**

Vízzel hígítható, környezetkímélő, szagsemleges, diffúzióképes, jól töltő, időjárásálló, vastag rétegben is feszültségmentes, repedések nélkül szárad.

#### **Kötőanyag:**

Akrilát.

#### **Szín:** Fehér

#### **Raktározás:**

Hűvös, de fagymentes helyiségben. Eredeti, lezárt edényben 12 hónapig eltartható.

#### **További információk:**

Ez a termék nem minősül veszélyes anyagnak. Ennek ellenére kezeléskor a vegyi anyagokra vonatkozó általános higiéniai és biztonsági előírásokat be kell tartani. Gyerekektől elzárva kell tárolni.

#### **Hulladék elhelyezése:**

Veszélyes hulladék tárolóban. Ne dobjuk háztartási hulladék közé. Csatornába és szabad vizekbe nem

kerülhet. A maradék anyagot hagyjuk beszáradni és az építési vagy háztartási hulladékkal együtt kell megsemmisíteni.

### **Feldolgozás**

#### **Rétegfelépítés:**

Alapozás: Caparol Struktúrfesték 10 %-ban vízzel hígítva.

Fedő bevonat: Caparol Struktúrfestékekkel, vízzel a megfelelő sűrűsége beállítva.

#### **Felhordás:**

Ecsettel, hengerrel vagy Airless szórószállal.

#### **Alsó feldolgozási hőmérséklet-határ**

+ 5 °C környezeti és alapfelület hőmérséklet alatt, közvetlen napsugárzás mellett, esőben vagy erős szélben nem szabad feldolgozni. Ügyeljünk az éjszakai fagyveszélyre!

#### **Színezés:**

Alpinacolor színezőfestékekkel. A sötét színárnyalatokat gyárilag színezzük.

#### **Hígítás:**

Tiszta vízzel, max. 10 %-ban.

#### **Száradási idő:**

20 °C-on és 65 % relatív levegő páratartalom mellett 4-6 óra alatt felületi száraz., 24 óra elteltével esőálló. Alacsonyabb hőmérsékleten és

magasabb páratartalom mellett a száradási idő hosszabb.

#### **Szerszámok tisztítása:**

Használat után azonnal vízzel, esetleg háztartási tisztítószer hozzáadásával.

#### **Figyelem:**

A termék speciális tulajdonságai miatt nem szabad más anyagokkal keverni. A foltosodás elkerülése érdekében a felületeket egyszerre, ún. "nedves a nedvesre" eljárással kell festeni.

### **Alkalmas alapok**

Az alapfelületnek tisztának, száraznak és a tapadást gátló anyagoktól mentesnek kell lennie.

#### **Új meszes vakolatok, javított cementvakolatok és cementvakolatok**

Az új vakolatok felülete legyen száraz és kötött (2-4 hét kötési időt a festés előtt be kell tartani) A porzó felületeket le kell kefélni, a mészcurgásokat el kell távolítani.

Alapozás Caparol mélyalapozó LF-fel.

#### **Régi, erős kapart-, szórt- és nemesvakolatok**

Az erősen szennyezett felületeket magasnyomású mosó berendezéssel meg kell tisztítani. Az algás felületeket 1:3 arányban vízzel hígított

Capatox oldattal kell kezelni és 24 órát száradni hagyni.  
Alapozás Caparol mélyalapozó LF-fel.

#### **Porló vakolatok:**

Alaposan le kell kefélni. Alapozás "nedves a nedvesre" eljárással 2-3 bő réteg Caparol Mélyalapozó TB-vel.

#### **Festetlen beton felületek**

A zsaluolaj, -zsír és -viasz maradványokat magasnyomású mosóberendezéssel, zsiroidó szer adagolásával el kell távolítani. A nagyobb kitéréseket alkalmas javító habarccsal ki kell javítani.

Vasbeton homlokzatokra CO<sub>2</sub>-záró bevonatokat ajánlunk, mint pld. Disbocret Betonfesték 515. A felület

előkészítéséhez kérje műszaki információnkat.

#### **Régi mész-, cement- és ásványi alapú festékbevonatok**

Maradéktalanul le kell távolítani.

**Régi, átvonható diszperziós, olaj és lakkfesték bevonatok valamint műanyag vakolatok** (Kivéve hőszigetelő rendszerek) A felületeket jól meg kell tisztítani. Ellenőrizzük a bevonat tapadását. Az olaj- és lakkfesték bevonatokat mechanikusan vagy alkalmas oldószerezrel fel kell érdesíteni.

#### **Régi, porló diszperziós, olaj és lakkfesték bevonatok**

Szárazon lekefélni, alapozás Caparol Mélyalapozó LF-fel.

#### **Pergő és repedezett diszperziós, olaj és lakkfesték bevonatok valamint műanyag vakolatok** (kivéve hőszigetelő rendszerek felületei)

Maradéktalanul el kell távolítani. A magas nyomású mosás után, 1-2 nap száradási idő elteltével Caparol Mélyalapozó TB-vel alapozni. A bevonatot ezt követően 1-2 nap száradási idő elteltével lehet felhordani.

#### **Vakolat javítások**

A megnyitott repedések és egyéb kitérések javításánál ügyeljünk arra, hogy a javító habarcs szilárdsága és struktúrája megfeleljen az eredeti vakolaténak.