

# Capalac Holz-Imprägniergrund

(Capalac Fa-impregnáló)

## Színtelen, penész- és kékgomba elleni impregnáló alapozó, kültéri felhasználásra

### Termékleírás

#### Alkalmazási területek:

Speciális favedő alapozó a fa szerkezetet roncsoló és elszínező gombák ellen. Szerkezet erősítő hatása. Ablakokra, bejárati ajtókra, deszkázatra, kerítésre, faházakra.

#### Tulajdonságai:

Rövid száradási idejű, vízháztartást szabályozó, kiválóan felszívódó, követő bevonatok tapadását elősegítő. A roncsoló és elszínező gombák hatásának ellenáll. A Capalac Holz-Imprägniergrund minden Capalac alapozó és fedő anyaggal együtt használható. A követő réteget legkésőbb 4 héten belül fel kell hordani.

#### Kötőanyag:

Hosszúlánccú speciális alkidgyanta

#### Szín: Színtelen

#### Hulladék elhelyezése:

Csak maradéktalanul kiürített edényt szabad újrafeldolgozásra leadni. A maradékokat a festékek és lakkok számára kijelölt hulladék gyűjtőben kell elhelyezni.

#### Tárolás:

Hűvös, de fagymentes helyiségben. Eredeti, lezárt edényben 20 °C-on 6 hónapig eltartható.

#### Kiszáradás: 1 és 2,5 liter

### Feldolgozás

#### Előkészítés:

Az alap legyen tiszta és száraz. A szennyeződések és tapadást rontó anyagokat el kell távolítani. A fa nedvességtartalma nem haladhatja meg a 15%-ot. A szívóképeség és az elérni kívánt hatás függvényében esetleg többszöri Capalac Holz-Imprägniergrund felhordása is lehetséges.

#### Alapozó és közbülső rétegek:

Capalac Unigrund, Capalac Vorlack vagy Capalac venti-Fensterweiß  
Fedő bevonat:  
Capalac Seidenmatt vagy Hochglanz lakkok.

#### Felhordás:

Ecsettel, a szálirányban bőven átitatva, majd azonnal eldolgozva, hogy a felületen be nem szívott Capalac Holz-Imprägniergrund ne maradhasson, vagy mártással, hígítatlanul.

#### Hígítás: Nem szabad hígítani.

#### Anyagfelhasználás:

A szívóképeségtől függően 70-100 ml/m<sup>2</sup>

A megfelelő védőhatás elérése érdekében a fenti értékeket be kell tartani. Pontos anyagfelhasználás a helyszínen, próbafestéssel határozható meg.

#### Száradási idők:

+ 20 °C-on és 65% rel. páratartalom mellett legkorábban 10 óra elteltével vonható át. Alacsonyabb hőmérsékleten és magasabb páratartalom mellett a száradási idő megnő.

#### Feldolgozási hőmérséklet:

+ 10 °C (biztonságosan 15 °C) környezeti és alap hőmérséklet alatt nem szabad felhordani.

#### Szerszámok tisztítása:

Használat után azonnal terpentines hígítóval.

#### Biztonsági előírások:

Gyúlékony. Gyermekektől elzárva kell tárolni. Az edényt jól lezárva, hűvös,

jól szellőző helyiségben kell tárolni. Tűz- és szikraforrásoktól távol tartani. Dohányozni tilos. Kerüljük a bőrre vagy szembe kerülését. Szórásnál a ködöt nem szabad belélegezni. Kizárólag jól szellőztethető helyiségben szabad felhordani. Nem kielégítő szellőzés esetén használjunk védőmaszkot. Nem kerülhet a csatornahálózatba vagy nyílt vizekbe. Lobbanáspont: 35°C

#### **Műszaki tanácsadás:**

Ez a Műszaki Ismertető nem foglalkozhat valamennyi, a gyakorlatban előforduló alapfelülettel és azok festéstechnikai előkészítésével. Nehéz esetekben kérje szaktanácsadóink részletes és egyedi megoldást nyújtó véleményét.