

# Capalac Rostschutzgrund

**Gyorsan száradó, ólommentes  
korrózióvédő alapozó festék**

005

## Termékleírás

### Alkalmazási területek:

Vas és acél alapfelületekre kül- és beltérben.

### Tulajdonságai:

- Kiváló korrózióvédelem, jól tapad, jól takar, gyorsan szárad, univerzálisan átvonható, könnyen feldolgozható
- időjárásálló
- rövid időre ellenáll gyenge savaknak és lúgoknak
- Korrózióvédelem DIN 18363 szerint: jó
- Tapadási szilárdság DIN 53151 szerint: jó
- Rugalmasság DIN 53156 szerint: jó
- kb. 2,5 óra száradási idő elteltével minden Capalac termékkel átvonható

### Kötőanyag:

Alkidgyanta kombináció.

Pigmensek: aktív rozsdavédő pigmentek keveréke.

### Sűrűség:

Kb. 1,50 g/cm<sup>3</sup>

### Fényességi fok

Matt

### Szín:

Szürke és vörösbarna

### Hulladék elhelyezés:

Csak maradéktalanul kiürített edényt szabad újrafeldolgozásra leadni. A maradékokat a festékek és lakkok számára kijelölt hulladék gyűjtőben kell elhelyezni.

### Kiszerezés:

375 ml, 750 ml, 2,5 és 10 liter

### Feldolgozás

### Előkészítés:

Az alapfelület legyen száraz és tapadást rontó anyagoktól mentes, fémtiszta, rozsdamentes.

Alapozás: 1-2-szeri Capalac Rostschutzgrund (kültérben mindig 2)

*Közbülső réteg:* Capalac Vorlack

*Fedő bevonat:* Capalac Seidenmatt vagy Hochglanz lakkok

### Felhordás:

Ecsettel, hengerrel, szórt felhordással.

Magasnyomású szórás:

szórófeje: 1,5-1,8 mm  
nyomás: 3-4 bar

Alacsony nyomású szórás:

szórófeje: 1,5 mm  
nyomás: 0,2-0,5 bar

AIRLESS:

szórószög: 25°  
szórófeje: 0,28-0,33 mm  
nyomás: 150 bar

### Hígítás:

A Capalac Rostschutzgrund kenésre kész állapotban kerül forgalomba, szóráshoz ill. szükség esetén műgyanta bázisú hígítóval hígítható. Magas nyomású szórásnál 5-15 térf. %-ban, alacsony nyomású szórásnál 5-20 térf. %-ban hígítható.

### Szerszámok tisztítása:

terpentin hígítóval

### Anyagfelhasználás:

	főggőleges felületeken (ml/m <sup>2</sup> )	vízszintes felületeken (ml/m <sup>2</sup> )
kenés	90-110	110
hengerezés	80-100	110
magas ny. sz.	130	180
al. ny. sz.	130	170
Airless	140	180

### Száradási idők:

	óra
porszárz	0,5
megfogható	2,5
átvonható	2,5
szórható	2,0

### Biztonsági előírások:

Gyúlékony. Gyermekektől elzárva kell tárolni. Az edényt jól lezárva, hűvös, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Tűz- és szikraforrásoktól távol tartani.

Dohányozni tilos. Kerüljük a bőrre vagy szembe kerülését. Szórásnál a ködöt nem szabad belélegezni. Kizárólag jól szellőztethető helyiségben szabad felhordani. Nem kielégítő szellőzés esetén használjunk védőmaszkot. Nem kerülhet a csatornahálózatba vagy nyílt vizekbe.

**Műszaki tanácsadás:**

Ez a Műszaki Ismertető nem foglalkozhat valamennyi, a gyakorlatban előforduló alapfelülettel és azok festéstechnikai előkészítésével.

Nehéz esetekben kérje szaktanácsadóink részletes és egyedi megoldást nyújtó véleményét

**Lobbanáspont:** 35°C