



Capalac Venti (Capalac Profi Venti)

086

Diffúzióképes, selyemfényű ablakfesték kül- és beltérre

Termékleírás

Alkalmazás:

Vízháztartás szabályozó ablaklakk kül- és beltéri alkalmazásra. Kiválóan alkalmas deszkázatok, kerítések, pergolák, kapuk és bejárati ajtók alap-, közbülső és fedő mázolására.

Tulajdonságai:

- Könnyen feldolgozható
- Kiválóan terülő
- Diffúzióképes jól töltő
- Vízháztartás szabályozó
- Gyorsan száradó
- Jó élfedő
- Időjárásálló DIN 18363 sz
- Háztartási tisztítószereknek és rövid időre gyenge savaknak és lúgoknak ellenálló
- Tapadási szilárdság DIN 53151 szerint: kiváló
- Rugalmasság DIN 53156 szerint: nagyon jó
- Kiváló fényállóság.
- Útésállóság DIN 53 154 sz. kiváló

Kötőanyag:

Hosszúlánú speciális alkidgyanta, oldószertartalmú.

Sűrűség: 1,25 g/cm³

Fényesség:

Selyemfényű

Szín:

Fehér.

ColorExpress rendszerrel színezhető.

Hulladék elhelyezés:

Csak maradéktalanul kiürített edényt szabad újrafeldolgozásra leadni. A maradékokat a festékek és lakkok számára kijelölt hulladék gyűjtőben kell elhelyezni.

Tárolás:

Hűvös, de fagymentes helyen. Az edényt jól lezárva tárolni.

Kiszerelés:

Standard: 375 és 750 ml, 2,5 és 10 liter
ColorExpress: 1 és 2,5 és 10 liter

Feldolgozás

Alkalmas alapok:

Faszerkezetek. Az alapfelület legyen száraz, hordképes és tapadást gátló anyagoktól mentes.

Fanedvesség:

Lombos fa: max. 12 %
Tülevélű: max. 15 %

Előkészítés:

Új faszerkezetek:

Felületet szálirányba lecsiszolni, alaposan megtisztítani és az egyéb alkotóelemeket, pl. gyanta eltávolítani.

Régi, kezeletlen faszerkezetek:

Lekopott, elszürkült felületeket az egészséges fág lecsiszolni és alaposan megtisztítani.

Rétegelt faszerkezetek:

Nem hordképes régi felületeket az egészséges fág lecsiszolni és alaposan megtisztítani.

Impregnálás:

Fa, kültér: Capalac Holz-Imprägniergrund vagy Capadur ImprägnierLasur szintelen

Alapozás, köztes és fedőbevonat:
Capalac Venti

Felhordás:

Ecsettel, hengerrel vagy szórással.

Szórás:

Magasnyomású szórás:
szórófej: 1,2-1,5 mm
nyomás: 2,5-3,5 bar
Alacsony nyomású szórás:
szórófej: 1,5 mm
nyomás: 0,2-0,5 bar
AIRLESS:
szórószög: 20°
szórófej: 0,23-0,28 mm
nyomás: 120-160 bar

Hígítás:

Capalac Venti kenésre és hengerezésre beállítva kerül forgalomba. Igény esetén Műgyanta bázisú hígítóval hígítható.

Anyagfelhasználás:

kenés	100-110 ml/m ²
hengerezés	90-100 ml/m ²
magas/alacs. ny. sz.	120 ml/m ²
Airless	130 ml/m ²

Pontos anyagfelhasználás a próba-festéssel határozható meg.

Száradási idők:

20 °C hőmérséklet és 65 % relatív páratartalom esetén:

porszárz	3 óra
megfogható	6-7 óra
átvonható,	4-6 óra
szórható	6 óra

Alacsonyabb hőmérséklet és magasabb páratartalom esetén a száradási idő megnövekedhet.

Feldolgozási hőmérséklet:

Min. 5 °C hőmérséklet a levegőre, az anyagra és az alapfelületre.

Szerszámok tisztítása:

Használat után azonnal terpentines higítóval.

Biztonsági előírások:

Gyúlékony. Gyermekektől elzárva kell tárolni. Az edényt jól lezárva, hűvös, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Tűz- és szikraforrásoktól távol tartani. Dohányozni tilos. Kerüljük a bőrre vagy szembe kerülését. Szórásnál a ködöt nem szabad belélegezni. Kizárólag jól szellőztethető helyiségben szabad felhordani. Nem kielégítő szellőzés esetén használjunk védőmaszkot. Nem kerülhet a csatornahálózatba vagy nyílt vizekbe.

Műszaki tanácsadás:

Ez a Műszaki Ismertető nem foglalkozhat valamennyi, a gyakorlatban előforduló alapfelülettel és azok festéstechnikai előkészítésével. Nehéz esetekben kérje szaktanácsadóink részletes és egyedi megoldást nyújtó véleményét