

# AVA-Amphibolin Színezőfesték

## Vizes bázisú műgyanta diszperziós színezőfesték

500

### **Termékleírás**

#### **Alkalmazási terület:**

Diszperziós színezőfesték erőteljes színű, időjárásálló homlokzati és sűrűlő belteri bevonatokhoz, valamint diszperziós-, és latexfestékek és műgyanta-vakolatok színezésére. Kiválóan alkalmas brilliáns, színtartó reklámfeliratok és képek festéséhez.

#### **Kötőanyag:**

Műgyanta diszperzió  
Alkáli rezisztens, nem szappanosodó.

#### **Fényességi fok:**

Matt DIN 53778 szerint.

#### **Szín:**

Blau, Brillantorange, Deckorange, Dottergelb, Dunkelbraun, Jagdgrün, Ocker, Rotbraun, Schwarz, Signalrot, Umbra, Violett, Waldgrün, Weinrot, Weiß, Zigarrenbraun, Zitronengelb. Egymással igény szerint keverhető. Saját színezésnél az összes szükséges mennyiséget egyszerre összekeverni az esetleges színárnyalati különbségek elkerülése érdekében.

#### **Más anyagokkal együttes használata:**

Minden Caparol diszperziós-, vagy latexfestékkel, vagy műgyantavakolattal együtt felhasználható.

#### **Tárolás:**

Hűvös, de fagymentes helyen.

#### **Hulladék elhelyezés:**

Kis mennyiségű maradékot beszáradni hagyni és a háztartási vagy építőipari hulladékgyűjtőn keresztül megsemmisíteni.

#### **Kiszáradás:**

1 kg

#### **Feldolgozás**

Amennyiben az AVA-Amphibolin Színezőfestéket diszperziós-, latexfesték, valamint műgyantavakolatok színezésére alkalmazzák, az adott anyag termékismertetőjében foglaltak az irányadók.

#### **Alap-, ill. közbelső bevonat:**

AVA-Amphibolin Színezőfesték, max. 10% vízzel hígítva.

#### **Befejező bevonat:**

AVA-Amphibolin Színezőfesték, max. 5% vízzel hígítva.

#### **Figyelem!**

A Zitronengelb, Brillantorange és a Signalrot színű festékek szerves pigmenteket tartalmaznak, ezért csekély fedőképességűek. Ezeknél a színezőfestékeknek az alapozófestékekhez még kb. 5-10% fehér diszperziós-, vagy latex homlokzati-, vagy beltéri festéket kell még hozzáadni.

#### **Felhordás:**

Ecsettel, hengerrel, szórt felhordással.

#### **AIRLESS:**

szórószög:	50°
szórófeje:	0,026"
nyomás:	150 bar

#### **A felhordás alsó hőmérséklet-határa:**

+ 5 °C alap- és környezeteti hőmérséklet alatt nem feldolgozható.

#### **Hígítás:**

Legfeljebb 10 %-ban tiszta vízzel.

#### **Anyagfelhasználás:**

Kb. 150 ml/m<sup>2</sup> rétegenként, sima felületre.  
Durva felületre értelem szerűen több.  
Pontos érték csak próbafelhordással állapítható meg.

#### **Száradási idő:**

+20°C hőmérsékleten és 65% relatív páratartalom esetén 4-6 óra elteltével porszár, 24 óra elteltével esőálló. 3 nap után teljesen átszárad és terhelhető.  
Alacsonyabb hőmérséklet és magasabb páratartalom esetén a fenti száradási idő hosszabbodik.

#### **Figyelem!**

Átlapolások elkerülése érdekében „nedves a nedvesre” technika alkalmazása javasolt egy munkamevetben.

Nem alkalmas vízszintes, esőnek, hónak stb. kitett felületek bevonására. Diszperziós-, vagy latexfestékek színezésekor próbafelhordást érdemes elvégezni, mert az erősen kötött

színek esetleg sötétebbre száradnak meg.

Az AVA Zitrongelb, Signalrot és Deckorange színeknél nagy mennyiségű fehérfestékkel keverve, kültérben csökkenhet a festék fényállósága. Ezért sárga és piros pasztellszínek eléréséhez inkább Rotbraun, Weinrot, vagy Dottergelb használata javasolt.

Akrillakkokat, szilikát-, és szilikon-gyanta festékeket, valamint plasztico-elasztikus bevonatrendszereket ne AVA színezőfestékekkel, hanem az ezek színezésére kifejlesztett speciális színezőfestékekkel kell színezni, amelyek ezen termékek tulajdonságaihoz, fényességi fokukhoz vannak igazítva.

Szín	Fényálló fokozat
Blaue	1
Dunkelbraun	1
Ocker	1
Rotbraun	1
Schwarz	1
Umbr	1
Waldgrün	1
Zigarrenbraun	1
Jagdgrün	1-2
Weinrot	1-2
Brilliantorange	2
Dottergelb	2
Violett	2
Deckorange	3
Signalrot	3
Zitrongelb	3

**1. fokozat:** Fényálló.

**2. fokozat:** Magaslati épületeknél, valamint csekély színezés esetén, kültérben korlátozottan alkalmazható.

**3. fokozat:** Fehérrel keverve, valamint más Volltonfarbe-val való keverésnél, kültérben csak korlátozottan fényálló. Lehetőség szerint csak tisztán alkalmazni.

#### A szerszámok tisztítása:

Használat után azonnal tiszta vízzel.

#### Figyelem:

A termék speciális tulajdonságainak megőrzése érdekében azt más anyaggal keverni nem szabad.

#### Alkalmas alapok

##### Beltéri:

Az alapnak száraznak, tisztának és leválasztó anyagoktól mentesnek kell lennie. VOB, Teil C, 3.1.1. fejezete szerint.

#### Vakolatok

Stabil, közepesen szívó vakolatokat előkészítés nélkül bevonni. Porzó, málló, szívó vakolatokra alapozás Caparol Mélyalapozó LF alapozóval.

#### Gipsz és készvakolat

Alapozás Caparol Mélyalapozó LF-fel. Mészaklerakódást lecsiszolni, leportalanítani és Caparol-Mélyalapozó TB-vel alapozni.

#### Gipsz építőlapok

Shívó lapokra alapozás Caparol Mélyalapozó LF, vagy Caparol Mélyalapozó TB-vel. Sűrű, sima alapokra tapadáskövetítő alapozás Caparol Mélyalapozó LF-fel.

#### Gipszkarton lapok

Habarcseleket lecsiszolni. Alapozás Caparol Mélyalapozó LF-el. Vízrel oldódó elszíneződő alapanyagokat tartalmazó lapokat Caparol Mélyalapozó TB-vel alapozni.

#### Beton

Esetlegesen meglévő leválasztó anyagokat, porzó, málló részeket eltávolítani.

#### Gázbeton

Alapozás Capaplex-szel, 1:3 arányban vízzel hígítva.

#### Vakolatlan mészhomokkő és téglafalak

Előkészítés nélkül bevonni.

#### Fa és asztalosipari termékek

Vízzel hígítható, környezetbarát Capacryl Acryl-Lack termékekkel bevonni.

#### Hordképes bevonatok

Matt, gyengén szívó rétegeket közvetlenül bevonni. Fénylő felületeket, lakkozott felületeket felmattítani. Alapozás Caparol Mélyalapozó LF-fel.

#### Nem hordképes bevonatok

Alapig lemosni. Alapozás Caparol Mélyalapozó TB-vel.

#### Bevonat nélküli farost-, relief-, vagy nyomott papírtapéták

Előkészítés nélkül bevonni.

#### Nem tapadó tapéták

Maradékaltalanul eltávolítani. Enyő és makulatúramaradványokat lemosni. Alapozás Caparol-Mélyalapozó TB-vel.

#### Bevonat nélküli üvegszál falbevonatok

Alapozás Capaver Gewebegrundierunggal.

#### Nikotin-, víz-, korom-, olaj-, vagy zsírfoltos felületek

Izoláló, szigetelő alapozás Caparol Szigetelő alapozóval. Erősen szennyezett felületeket Dupa-inn-nel bevonni.

#### Kiseb hibás felületek

Megfelelő előkészítés után Caparol-Akkordspachtel, vagy Caparol Universalpachtel-P-vel előírás szerint kijavítani és esetlegesen lealapozni.

#### Gombás felületek

Indeko-W, vagy Malerit-W gombásodásgátló festékkel bevonni.

#### Kültéri:

##### Vakolatok

Új vakolatokat 2-4 hétig kezeletlenül száradni hagyni.

Javított vakolatrészeknek jól megköttének kell lennie.

Enyhén porzó, szívó vakolatokra alapozás Caparol Mélyalapozó LF-fel.

Erősen porzó, lisztosedő vakolatokra alapozás Dupa-Grund-dal.

##### Beton

Magasnyomású, forróvízsugaras tisztítás.

Enyhén szívó, ill. sima felületekre alapozás Caparol Mélyalapozó LF-fel.

Porzó, málló, szívó felületekre alapozás Caparol Mélyalapozó LF-fel.

Lisztosedő, erősen porzó felületekre alapozás Dupa-Grund-dal.

##### Cementlapok (Azbesztcementlapok)

Tömör felületű lapokra alapozás Dupa-Haftgrund-dal.

Időjárástól megromlódott, porzó, erősen szívó lapokra alapozás Dupa-Grund-dal.

Szabadon beépített lapoknál az éleket és a hátlapot is bevonni.

#### Látható téglafalak

Csak fagyálló, zárványmentes homlokzati-, vagy klinkertégla alkalmas a bevonásra. A fugáknak repedésmentesnek, a téglafalnak száraznak és sóvírázásmentesnek kell lennie. Alapozás Dupa-Grund-dal. Amennyiben a közbenső bevonatnál barnás elszíneződés észlelhető, vízmentes homlokzattfestékkel kell folytatni a bevonást.

### **Hordképes lakk-, vagy diszperziós festékrétegek**

Fénylő-, vagy lakkozott felületeket fel kell érdesíteni.

Szennyeződött, porzó, régi bevonatokat magasnyomású vízsugárral megtisztítani. Alapozás Caparol Mélyalapozó LF-fel.

Más tisztítási módszereknél (mint pl.: lemosás, lekefélés, lepermetezés) alapozás Dupa-Grunddal, 20% denaturált szesszel hígítva.

### **Hordképes műgyanta vakolatrétegek** (Kivéve homlokzati hőszigetelő vakolatrendszerek)

Régi vakolatokat magasnyomású vízsugárral tisztítani. Alapozás Caparol Mélyalapozó LF-fel.

Új vakolatokat előkészítés nélkül bevonni.

### **Nem hordképes lakk-, diszperziós festék, vagy műgyanta vakolatrétegek**

Alkalmas marató szerrel lemaratni, majd magasnyomású, forróvízsugárral letisztítani és az alapot jól megszáradni hagyni. Enyhén porzó, ill. sima felületekre alapozás Caparol Mélyalapozó LF-el.

Erősen porzó, lisztesedő, szívó felületekre alapozás Dupa-Grunddal.

### **Nem hordképes ásványi bevonatok**

Mechanikusan maradéktalanul eltávolítani, magasnyomású forróvízsugárral megtisztítani és jól megszáradni hagyni. Alapozás Dupa-Grunddal.

### **Ipari füsttel, vagy korommal szennyezett felületek**

Vízmentes homlokzatfestékkel bevonni.

### **Gombás, mohás, algás felületek, valamint homlokzati hőszigetelő vakolatrendszerek**

Speciális fungicid és algicid homlokzatfestékkel, Amphibolin-W-vel bevonni.

### **Repedéses vakolat-, vagy betonfelületek**

Cap-Elasttal bevonni.

### **Bevonat nélküli mészhomokkő téglafal**

SYLITOL, vagy AmphiSilan anyagokkal bevonni.

### **Sóvirágzásos felületek**

Szárazon, manuálisan eltávolítani. Alapozás Dupa-Grunddal.

Amennyiben kezeletlen, sóvirágos felületet vonnak be, nem garantálható a

bevonat tartós tapadása, ill. a további sóvirágzás létrejöttének a megakadályozása.

### **Kisebb hibás felületek**

Kisebb hibákat Caparol Fassadenfeinspachtelrel kijavítani.

Nagyobb hibákat, 20 mm-ig Capalith Fassadenspachtel P-vel.

Mély lyukakat, repedéseket és letört sarkokat, max. 50 mm-ig Caparol-Universalspachtel P-vel javítani.

Javított felületeket ismételtten alapozni.

### **Műszaki tanácsadás:**

Ez a Műszaki Ismertető nem foglalkozhat valamennyi, a gyakorlatban előforduló alapfelülettel és azok festéstechnikai előkészítésével.

Nehéz esetekben kérje szaktanácsadóink részletes és egyedi megoldást nyújtó véleményét.