

Alpinacolor Színezőfesték

Európa legsikeresebb színrendszere, színes homlokzati és beltéri bevonatokhoz.

Termékleírás

Alkalmazási területek:

Diszperziós homlokzati és beltéri falfestékek, valamint műgyantavakolatok színezéséhez, de kiválóan alkalmas önmagában festékként erős színű bevonatokhoz, díszítőfestésekhez, feliratok felfestéséhez.

Kötőanyag:

Műgyanta diszperzió
Alkálirezisztens, nem szappanosodó.

Fényességi fok

Matt DIN 53778 szerint.

Szín:

Amazonas, Aprikose, Basalt, Bison, Cognac, Gobi, Granat, Havanna, Iris, Island, Lava, Mais, Malaga, Mandarin, Maroc, Marone, Mistral, Nutria, Olive, Palma, Schiefer, Schilf, Siam, Taiga, Terra, Tibet.

A színárnyalatok egymással, bármilyen kívánt mértékben keverhetők. Az összes Caparol-diszperziós anyag színezhető vele. Saját színezésnél az összes szükséges mennyiséget egyszerre összekeverni az esetleges színárnyalati különbségek elkerülése érdekében.

Tárolás:

Hűvös, de fagymentes helyen.

Hulladék elhelyezése:

Kis mennyiségű maradékot beszárítani hagyni és a háztartási vagy

építőipari hulladékgyűjtőn keresztül megsemmisíteni.

Kiszerezés:

14 kg, 0,25 liter

Feldolgozás

Alapozás, ill. közbenső bevonat: Alpinacolor, max. 10% vízzel hígítva.

Befejező bevonat: Alpinacolor, max. 5% vízzel hígítva.

Felhordás:

Ecsettel, hengerrel, szórt felhordással.

AIRLESS:

szórószög:

50°

szórófej:

0,026"

nyomás:

150 bar

A felhordás alsó hőmérsékletetartára:

+ 5 °C alap- és környezeti hőmérséklet alatt nem feldolgozható.

Hígítás:

Legfeljebb 10 %-ban tiszta vízzel.

Anyagfelhasználás:

Kb. 150 ml/m, rétegenként, sima felületre.

Durva felületre értelemszerűen több. Pontos érték csak próbafelhordással állapítható meg.

Száradási idő:

+20°C hőmérsékleten és 65% relatív páratartalom esetén 4 - 6 óra elteltével átvonható.

Alacsonyabb hőmérséklet és magasabb páratartalom esetén a fenti száradási idő hosszabbodik.

Figyelem!

Minden Alpinacolor-szín fényálló, önmagában festékként felhasználva, kültérben.

Nagymértékű fehér feltöltésnél csökkenhet a festék fényállósága. Ez főként pigmenttechnikai okokkal magyarázható, leginkább a: Rot, Orange, Gelb, és a Grün színeknél fordul elő.

(Figyelembe kell venni az Alpinacolor kártyán feltüntetett adatokat). Fehér diszperziós anyagok színezésénél az adott anyag termékismertetőjében megadott adatok irányadóak.

Homlokzatbevonatoknál VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 3.1.3. szerint.

Átapolások elkerülése érdekében „nedves a nedvesre” technika alkalmazása javasolt egy munkamenettben.

Nem alkalmas vízszintes, esőzések, hónak, stb. kitett felületek bevonására.

Szerszámok tisztítása:

Használat után azonnal tiszta vízzel.

Figyelem:

A termék speciális tulajdonságainak megőrzése érdekében azt más anyaggal keverni nem szabad.

Alkalmas alapok

Beltéri:

Az alapnak száraznak, tisztának és leválasztó anyagoktól mentesnek kell lennie. VOB, Teil C, Abs. 3.1.1. szerint.

Vakolatok

Stabil, normál szívóképességű vakolatokat előkészítés nélkül bevonni. Porzó, málló, szívó vakolatokra alapozás Caparol Mélyalapozó LF-el.

Gipsz- és készvakolat

Alapozás Caparol Mélyalapozó LF-el. Mészkeverékoldást lecsiszolni, leportalánítani és Caparol Mélyalapozó TB-vel alapozni.

Gipszépítőlapok

Szívó lapokra alapozás Caparol Emulziós Alapozóval, vagy Caparol Mélyalapozó TB-vel. Sűrű, sima lapokra tapadásközvetítő alapozás Caparol Mélyalapozó LF-el.

Gipszkartonlapok

Habarcseleket lecsiszolni. Alapozás Caparol Mélyalapozó LF-el. Vízrel oldódó elszíneződő alapanyagokat tartalmazó lapokat Caparol Mélyalapozó TB-vel alapozni.

Beton

Esetlegesen meglévő leválasztó anyagokat, porzó, málló részeket eltávolítani.

Gázbeton

Alapozás Capaplex-el, 1:3 arányban vízzel hígítva.

Vakolatlan mészhomokkő és téglafalak

Előkészítés nélkül bevonni.

Fa- és asztalosipari termékek

Vízzel hígítható, környezetbarát Capacryl Acryl-Lack termékekkel bevonni.

Hordképes bevonatok

Matt, gyengén szívó rétegeket közvetlenül bevonni. Fénylő felületeket, lakkozott felületeket felérszíteni. Alapozás Caparol Mélyalapozó LF-el.

Nem hordképes bevonatok

Nem hordképes lakk-, és diszperziós festék-, vagy műgyanta vakolatrétegeket eltávolítani. Gyengén szívó, sima felületekre alapozás

Caparol Mélyalapozó LF-el. Porzó, szívó felületekre alapozás Caparol Mélyalapozó LF-el. Nem hordképes ásványi bevonatokat mechanikusan eltávolítani és portalánítani. Alapozás Caparol Mélyalapozó TB-vel.

Enyvesfesték bevonatok

Alapig lemosni. Alapozás Caparol Mélyalapozó TB-vel.

Bevonat nélküli farost-, relief-, vagy nyomott papírtapéták

Előkészítés nélkül bevonni.

Nem tapadó tapéták

Maradékátalanul eltávolítani. Enyv- és makulaturamaradványokat lemosni. Alapozás Caparol Mélyalapozó TB-vel.

Bevonat nélküli üvegszál falbevonatok

Alapozás Capaver Gewebegrundierung-al.

Nikotin-, víz-, korom-, olaj-, vagy zsírfoltos felületek

Izoláló, szigetelő alapozás Caparol Szigetelő Alapozóval. Erősen szennyezett felületeket IsoDeck szigetelő festékekkel bevonni.

Kisebb hibás felületek

Megfelelő előkészítés után Caparol-Akkordspachtel, vagy Caparol-Universalspachtel-P-vel előírás szerint kijavítani és esetlegesen lealapozni.

Gombás felületek

Indeko-W gombásodásgátló festékkel bevonni.

Kültéri:

Vakolatok

Új vakolatokat 2-4 hétig kezeletlenül száradni hagyni.

Javított vakolatrészeknek jól megkötöttnek kell lennie.

Enyhén porzó, szívó vakolatokra alapozás Caparol Mélyalapozó LF-el. Erősen porzó, lisztesedő vakolatokra alapozás Dupa-Grund-al.

Beton

Magasnyomású, forróvízsugaras tisztítás.

Enyhén szívó, ill. sima felületekre alapozás Caparol Mélyalapozó LF-el. Porzó, málló, szívó felületekre alapozás Caparol Mélyalapozó LF-el. Lisztesedő, erősen porzó felületekre alapozás Dupa-Grund-al.

Cementlapok (Azbesztcementlapok) Tömör felületű lapokra alapozás Dupa-Haftgrund-al.

Időjárástól megrongálódott, porzó, erősen szívó lapokra alapozás Dupa-Grund-al.

Szabadon beépített lapoknál az éleket és a hátlapot is bevonni.

Látható téglafalak

Csak fagyálló, záránymentes homlokzati-, vagy klinkertégla alkalmas a bevonásra. A fugáknak repedésmentesnek, a téglafalnak száraznak és sóvírágzásmentesnek kell lennie. Alapozás Dupa-Grund-al.

Amennyiben a közbenső bevonatnál barnás elszíneződés észlelhető, vízmentes homlokzattfestékekkel kell folytatni a bevonást.

Hordképes lakk-, vagy diszperziós festékrétegek

Fénylő-, vagy lakkozott felületeket fel kell érdesíteni.

Szennyeződött, porzó, régi bevonatokat magasnyomású vízsugárral megtisztítani. Alapozás Caparol Mélyalapozó LF-el.

Más tisztítási módszereknél (mint pl.: lemosás, lekefézés, lepermetezés) alapozás Dupa-Grund-al, 20% denaturált szesszel hígítva.

Hordképes műgyanta vakolatrétegek

(Kivéve homlokzati hőszigetelő vakolatrendszerek) Régi vakolatokat magasnyomású vízsugárral tisztítani. Alapozás Caparol Mélyalapozó LF-el.

Új vakolatokat előkészítés nélkül bevonni.

Nem hordképes lakk-, diszperziós festék-, vagy műgyanta vakolatrétegek

Alkalmas marató szerrel lemaratni, majd magasnyomású, forróvízsugárral letisztítani és az alapot jól megszáradni hagyni. Enyhén porzó, ill. sima felületekre alapozás Caparol Mélyalapozó LF-el.

Erősen porzó, lisztesedő, szívó felületekre alapozás Dupa-Grund-al.

Nem hordképes ásványi bevonatok

Mechanikusan maradéktalanul eltávolítani, magasnyomású forróvízsugárral megtisztítani és jól megszáradni hagyni. Alapozás Dupa-Grund-al.

Ipari füsttel, vagy korommal szennyezett felületek

Vízmentes homlokzatfestékekkel bevonni.

Gombás, mohás, algás felületek, valamint homlokzati hőszigetelő vakolatrendszerek

Speciális fungicid és algicid homlokzatfestékekkel, Amphibolin-W-vel bevonni.

Repedéses vakolat-, vagy betonfelületek

Cap-Elast-al bevonni.

Bevonat nélküli mészhomokkő téglafal

SYLITOL, vagy AmphiSilan anyagokkal bevonni.

Sóvirágzásos felületek

Szárazon, manuálisan eltávolítani. Alapozás Dupa-Grund-al.

Amennyiben kezeletlen, sóvirágos felületet vonnak be, nem garantálható a bevonat tartós tapadása, ill. a további sóvirágzás létrejöttének a megakadályozása.

Kisebb hibás felületek

Kisebb hibákat Caparol Fassadenfeinspachtel-el kijavítani.

Nagyobb hibákat, 20 mm-ig Capalith Fassadenspachtel P-vel.

Mély lyukakat, repedéseket és letört sarkokat, max. 50 mm-ig

Caparol-Universalspachtel P-vel javítani.

Javított felületeket ismételtelen alapozni.

Műszaki tanácsadás:

Ez a Műszaki Ismertető nem foglalkozhat valamennyi, a gyakorlatban előforduló alapfelülettel és azok festéstechnikai előkészítésével.

Nehéz esetekben kérje szaktanácsadóink részletes és egyedi megoldást nyújtó véleményét.