

# Capatect Saniersystem 033

(Capatect Glättspachtel 033)

A033

## Cementbázisú szárazhabarcs, simító javítóvakolat

### Termékleírás

#### Alkalmazás:

Készre kevert, ásványi alapú finomvakolat a Capatect vakolatjavító rendszerhez sík, simított falfelületek kialakítására kül- és beltéren, pld. lábazatokra a terepszint fölötti alkalmazásra.

#### Tulajdonságai:

- Kötőanyag: Cement csekély szerkesztéssel
- Fagy- és szálló
- Vízpára áteresztő
- Vízsziget DIN 18 550 szerint

#### Műszaki adatok:

- Vízpára áteresztő ellenállási tényező:  $\mu < 18$
- Nyomó szilárdság 28 nap elteltével:  $f_{td} = 3 - 4 \text{ N/mm}^2$
- Tapadási húzószilárdság:  $> 0,1 \text{ N/mm}^2$
- Szárazhabarcs sűrűsége:  $1,4 \text{ kg/dm}^3$

#### Anyagfelhasználás:

2-3 kg/m<sup>2</sup> rétegvastagságtól függően.

Az adatok tájékoztató jellegűek, a kiömlési és zsugorodási veszteségek figyelembe vétele nélkül. Az objektum jellemzőit és a feldolgozásból eredő eltéréseket figyelembe kell venni.

**Megjelenése:** Porszerű

**Kiszállítás:** 25 kg zsákból

**Szín:** Cementszürke

#### Tárolás:

Száraz, nedvességtől védett helyen, a cement- és mésztartalmú anyagokhoz hasonlóan.

### Feldolgozás

#### Alkalmas alapok:

Nedves, sóvirágzásos, Capatect Porengrundputz 031 pórusos alapvakolattal és Capatect bevont kül- és beltéri falazat.

#### Alapfelület előkészítés:

A Capatect Glättspachtel 033 vakolatot a javító vakolat felhordását követően minél hamarabb fel kell hordani (már 12 óra elteltével lehetséges).

#### Az anyag bekeverése:

Egy habarcskeverőbe egy 25 kg-os zsák anyagnak megfelelő mennyiségű (kb. 7 liter) hideg, tiszta vizet öntünk, majd hozzá adagoljuk a szárazhabarcsot és lassan forgó keverővel kb. 2-3 percig keverjük, míg csomómentes anyagot nem kapunk. Ha szükséges, a konzisztenciáját csekély víz adagolásával beállítjuk.

#### Felhordás:

A habarcsot kézzel lehet felhordani 2-3 mm rétegvastagságban. Kötés alatt a felület simítható vagy dörzsölhető.

A feldolgozhatóság időjárásától függően kb. 1 óra.

#### Feldolgozási hőmérséklet:

Min. + 5 °C (környezet és alapfelület). Közvetlen napsugárzás mellett vagy erős szélben nem szabad feldolgozni.

#### Száradási idő:

20 °C-on és 65 % relatív levegő páratartalom mellett a javító vakolat 24 óra elteltével felületszáraz.

Csapó eső ellen védeni kell. Túl meleg időjárás mellett gondoskodni kell arról, hogy a vakolat ne száradjon túl gyorsan.

A vakolat hidratáció által köt, tehát a bekevert víz elpárolgásával. A hűvös évszakokban és magas levegő páratartalom mellett ezért lassabb kötéssel kell számolni.

#### Szerszámok tisztítása:

Használat után azonnal vízzel.

#### Festés:

2-4 hét állásidőt követően a simított felület színezés vagy a szívképeség kiegyenlítése céljából átfesthető. Capatect Glättspachtel 033 javítóvakolat simító kizárólag vízpára áteresztő bevonatrendszerekkel festhető. Kültérben víztaszító bevonatrendszert, mint pld. Capatect SI-Fassadenfinish homlokzati fedőfestéket kell alkalmazni.

**FIGYELEM:**

A száradás alatt a csapadékvíz ellen az állványzatot le kell takarni.

**Hulladék elhelyezés:**

Újra hasznosításra kizárólag a maradéktalanul kiürített zsákokat szabad leadni. A kiszáradt habarcs építőipari hulladékként ártalmatlanítható.

**Biztonsági intézkedések:**

A termék cementet tartalmaz és lúgos reakcióba lép. A szemet és a bőrfelületet védeni kell. Az esetleges anyagfröccsenéseket azonnal bő vízzel le kell mosni. Ha szembe kerülne, azonnal forduljon orvoshoz. Nem kerülhet gyermekek kezébe.

**Műszaki tanácsadás:**

Ez a Műszaki Ismertető nem foglalkozhat valamennyi, a gyakorlatban előforduló alapfelülettel és azok festéstechnikai előkészítésével. Nehéz esetekben kérje szaktanácsadóink részletes és egyedi megoldást nyújtó véleményét.