

# Capatect Klebe- und Beschichtungsmörtel 155

Ásványi alapú, műgyantával javított ragasztó- és réteghabarc.

Alkalmazható a Capatect MF- és LS-Hőszigetelő lapoknál

## Termékleírás

### Felhasználási terület:

A Capatect Klebe- und Beschichtungsmörtel 155 egy ásványi alapú, műgyantával javított mészcementhabarc a Capatect MF- und LS Hőszigetelő lapokhoz, WDVS ásványgyapot hőszigetelő lapokkal és vasalt alapvakolattal (hatóságilag vizsgált ÖNORM B 6153 szerint). Az ÖNORM B 6153 fogalom-meghatározása szerint a Capatect Klebe- und Beschichtungsmörtel 155 egy ragasztó és beágyazóanyag.

### Tulajdonságai.

- Nagyon jól feldolgozható
- Kézzel és géppel is feldolgozható
- Nem éghető
- Ásványi kötőanyag
- Műgyantával javított
- Nagy vízgőzáteresztő-képesség
- Időjárásálló, víztaszító

### Kiszerezés:

25 kg-os zsákokban ill.  
8000 kg-os konténerben.

### Szín:

Szürke.

### Tárolás:

Száraz, nedvességtől védett helyen, mint a cementnél.

### Húzószilárdság:

Sima betonon:  $> 100 \text{ KN/m}^2$

Ásványgyapot hőszigetelő anyagon:  
 $> 12 \text{ KN/m}^2$

### Felhasználás:

Ragasztás kb.  $4,0 \text{ kg/m}^2$

Simitás: kb.  $2,0 \text{ kg/m}^2$

Rétegelés. kb.  $4,0 \text{ kg/m}^2$

### Állag:

Por alakú

### Por nagyobb szemcse:

1,5 mm

## Feldolgozás

### Alkalmas alapok:

Vakolatlan és ásványi vakolatú falazat. Szerves részeket el kell távolítani. A hordképes, ásványi vakolatot érdessé kell tenni a kötés erősítése érdekében.

### Az alapfelület előkészítése:

Az alap hordképes, tiszta és egyéb idegen anyagoktól mentes kell, hogy legyen. A hibás, pergő bevonatokat teljesen el kell távolítani. A megtisztított rétegeket a Capatect Klebe- und Beschichtungsmörtel 155-tel sikban kijavítani. Homokszerű és lisztes felületeket alaposan, egészen a szilárd felületig megtisztítani és Primalon Tiefgrund LF-fel alapozni.

### Bekeverés:

8-9 liter vizet egy edénybe tenni és egy arra alkalmas keverőgéppel (max 400 ford/ perc) alaposan összekeverni, a Capatect Klebe- und Beschichtungsmörtel 155 teljes vödörtartamát pedig fokozatosan hozzáadni. Addig keverni míg egy csomómentes masszát nem kapunk, de legalább 5 percig. 10 percig érlelni és még egyszer röviden átkeverni. Az átkeveréshez megfelelő keverőgépek használhatók.

### Alkalmazás/ felhordási tapasztalatok:

Felhasználási útmutatóink a hőszigetelőlap-rendszerre és tartozékaira is érvényesek.

### A Capatect MF-homlokzati hőszigetelő lapok felragasztása:

A Capatect Klebe- und Beschichtungsmörtel 155-t a hőszigetelő lapok hátoldalára, a peremén körben kb. 5 cm széles csíkban kell tenni, középre 3 tenyér nagyságú kupacot kell ragasztani. A ragasztó mennyiségét úgy kell megválasztani, hogy felhelyezést követően a lapok felületének kb. 40 %-a érintkezzen ragasztóval. A felület 1 cm-es egyenlőtlenségeit a ragasztó még ki tudja egyenlíteni.

### **A Capatect LS-homlokzati hőszigetelő lapok felragasztása:**

A Capatect Klebe- und Beschichtungsmörtel 155 felragasztása után teljesen sík felületet kapunk. Felvisszük a ragasztót az alapfelületre és egy 10 mm-es fogazású glettvasal lehúzzuk. Erre a rétegre ragasztjuk fel a lamellás hőszigetelő lapot. A felhasználás az alap minőségének megfelelően változhat. A lapokat alulról felfelé haladva kötésben kell felragasztani és jól megnyomni. A lapok közé ne tegyünk ragasztót. Ügyeljünk a függőleges felrakásra.

### **A simítóréteg felhordása:**

A hőszigetelő lapok egyenetlenségeit a Capatect Klebe- und Beschichtungsmörtel 155-tel ki kell egyenlíteni.

### **Az alapvakolat felhordása:**

Az élvédők és sarokvédők felrakása után az üvegszövet vastagságában kell felvinni a Capatect Klebe- und Beschichtungsmörtel 155-t.

A Capatect üvegszövetet min 10 cm-es átfedésekkel belenyomjuk, majd ezt követően a Capatect Klebe- und Beschichtungsmörtel 155-tel még egyszer elsimitjuk, úgy, hogy az üvegszövet teljesen fedve legyen. A teljes rétegvastagság 3,0-5,0 mm legyen, ahol az üvegszövet kb. a közepén van beágyazva.

### **Feldolgozási hőmérséklet:**

A feldolgozás alatt az alapfelület, az anyag és a levegő hőmérséklete nem süllyedhet 5°C alá. A simítást ne végezzük tűző napon, valamint esőben, védelem nélküli homlokzaton, ködben ill. harmatpont alatti hőmérséklet esetén.

### **Szerszámok tisztítása:**

Használat után azonnal vízzel lemosni.

A száradási idő alatt védjük az esőtől, esős időben a munkát függesztjük fel vagy védjük meg a felületet.

### **Felhasználási tanácsok:**

Az egyes termékek megadott felhasználási mennyiségei tapasztalati értékeken alapulnak és kötelezettség nélküliek.

### **Hulladék elhelyezés:**

Csak az üres zsákokat szabad a hulladéktárolóba dobni. A beszáradt anyagot csak a kijelölt konténerben szabad elhelyezni.

### **Biztonsági előírások:**

Lásd. Biztonságtechnikai adatlap ill. címke.

A Capatect Klebe- und Beschichtungsmörtel 155-t termékinformációnk ismeretében kizárólag ragasztó és réteghabarcsként alkalmazható a Capatect MF és LS hőszigetelő-rendszerhez.