

EPS ragasztó 181 (Baukleber EPS 181)

Ásványi alapú szárazhabarcs, homlokzati hőszigetelő lapok ragasztására

181

Termékleírás

Alkalmazási terület:

Speciális ragasztó anyag a homlokzati hőszigetelő lapok ragasztására.

Tulajdonságai:

- nem ill. nehezen éghető
- kiváló vízpára áteresztő
- hosszú feldolgozhatósági idő
- kiválóan tapad minden ásványi eredetű alapon
- tartós
- optimális szemcseösszetétel
- környezetkímélő

Szín:

Szürke

Kiszerezés:

25 kg zsák

Tárolás:

Száraz, nedvességtől védett helyen, mint a cement-mésztartalmú termékek. Felhasználható a gyártástól számított 6 hónapig.

Hulladék elhelyezés:

A beszáradt anyagot az építési területen elhelyezett, építőipari hulladék számára kijelölt konténerben elhelyezni.

Feldolgozás

Alkalmas alapok:

Tégla, beton, gázbeton, löttbeton és vakolt falfelületek. Az alapfelület legyen tiszta, száraz és hordképes.

Az alapfelület előkészítése:

A szennyező anyagokat (pl. zsáluolaj) és kiugró habarcséleket el kell távolítani. A hibás, pergő régi bevonatokat és vakolatokat el kell távolítani. A laza vakolat rétegeket le kell verni és síkban kijavítani. Az erősen szivó alapokat szükség szerint alapozni kell.

Anyagfelhasználás:

Ragasztáshoz 3–5 kg/m². (Írányérték, szavatosság nélkül, pontos anyagszükséglethez próbát kell végezni.)

Feldolgozás:

A zsákonként szükséges vízmennyiséget (kb. 7 liter) egy megfelelő edénybe önteni és a szárazhabarcsot lassan hozzáadni. Erős, lassan forgó keverővel csomómentes masszává keverni, 10 percig dagadni hagyni, majd ismét átkeverni. A feldolgozhatósági idő 2-2,5 óra az időjárási körülményektől függően. A már szilárduló anyagot nem lehet vízzel ismét fellazítani.

Feldolgozási hőmérséklet:

A feldolgozás és a száradás alatt a környezet és az alapfelület hőmérséklete nem süllyedhet +5 °C alá.

Száradás:

20 °C-on és 65% relatív levegő-páratartalom mellett a ragasztó teljesen megkötött és terhelhető 2-3 nap elteltével. Hűvös időjárás esetén lassabb száradással kell számolni. Amennyiben szükséges, a dűbelezést csak a ragasztó teljes megkötése után végezzük.

Szerszámok tisztítása:

Használat után azonnal vízzel

Biztonsági előírások:

A termék cementet tartalmaz. A szemeket és a bőrfelületet védeni kell. A fröccsenéseket azonnal bő vízzel le kell mosni. Szembe kerülésekor azonnal forduljunk orvoshoz. Nem kerülhet gyermekek kezébe.

Műszaki tanácsadás:

Ez a Műszaki Ismertető nem foglalkozhat valamennyi, a gyakorlatban előforduló alapfelülettel és azok festéstechnikai előkészítésével. Nehéz esetekben kérje szaktanácsadóink részletes és egyedi megoldást nyújtó véleményét.