

Capatect Formel dry 179

Száradásgyorsító adalékanyag vakolatokhoz, simítómasszákhhoz és homlokzaffestékekhez

Termékleírás

Alkalmazási terület:

Adalékanyagként a Capatect Formel dry 179 nedves és hűvös időjárás esetén jelentősen meggyorsítja a száradási időt és a csapóesővel szembeni ellenállóképességet a következő termékeknel:

- Capatect-ZF-Spachtel 690
- Capatect KD-Strukturputz
- Capatect SH-Strukturputz

- AmphiSilan
- Muresko-plus
- Capamix Muresko-plus
- Disbocret 515 Betonfarbe

Szín:

Transzparens

Konzisztencia:

Folyékony

Kiszáradás:

250 ml

Tárolás:

Hűvös, fagymentes helyen.

Minden eredeti kiszáradású edényhez az alábbiakban megadott mennyiségű Capatect Formel dry 179-t kell adni és a keverőgéppel alaposan elkeverni.

A kívánt hatás és konzisztencia elérése érdekében az alábbi táblázat tartalmazza a beállításhoz és homogén eldolgozáshoz szükséges hozzáadandó vízmennyiségeket.

A feldolgozási előírások a mindenkor termékre érvényesek. A száradás körülményeitől függően a gyorsított anyag átfestése vakolatok és simítómasszákat esetén legkorábban 48 óra, homlokzaffestékek esetén 24 óra után lehetséges.

A minimális és maximális feldolgozási hőmérséklet 95%-os relatív nedvességtartalom esetén min +1 °C és max 15 °C lehet.

Színezett vakolatok és festékek esetében a Capatect Formel dry 179 hozzáadásával csekély mértékű színváltozás léphet fel. Éppen ezért összefüggő vagy érintkező felületeket vagy csak ilyen száradás gyorsítóval ellátott vagy-száradás gyorsító nélküli anyaggal szabad bevonni. Ez érvényes a javítási felületekre is.

Hulladék elhelyezés

Csak az üres flakonokat szabad a hulladéktárolóba dobni. A beszáradt anyagot csak a kijelölt konténerben szabad elhelyezni.

Biztonsági előírások

Gyermekek elől gondosan elzárandó. Permetet nem szabad belélegezni. Szembe kerülést és a bőrrel való érintkezést el kell kerülni. Ha szembe kerül azonnal bő vízzel ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni. Munka közben védőkesztyű és védőszemüveg vagy védőmaszk használata ajánlott. Lenyelés esetén azonnal orvoshoz kell fordulni és a csomagolást vagy a címkét az orvosnak meg kell mutatni. Bővebb információ: lásd Biztonsági Adatlap.

Műszaki tanácsadás:

Ez a Műszaki Ismertető nem foglalkozhat valamennyi, a gyakorlatban előforduló alapfelülettel és azok festéstechnikai előkészítésével.

Nehéz esetekben kérje szaktanácsadóink részletes és egyedi megoldást nyújtó véleményét.

Termék/ Kiszerezés	Hozzáadott Formel dry	Higitás vizzel	Fazék- idő	Eső- állóság	Fagyállóság -5 C°-ig
Capatect-ZF-Spachtel 690 25 kg	1 doboz	Max 1 %	Kb.3 óra	Kb. 4 óra után	Kb. 4 óra után
Capatect KD Strukturputz 25 kg	1 doboz	Max 1 %	Kb.4 óra	Kb. 4 óra után	Kb. 4 óra után
Capatect SH Strukturputz 25 kg	1 doboz	Max 1 %	Kb.4 óra	Kb. 4 óra után	Kb. 4 óra után
Amphisilan 12,5 liter	1/3 doboz	5-10 %	8-10 óra	Kb. 4 óra után	Kb. 4 óra után
Muresko Plus 12,5 liter	1/3 doboz	5-10 %	8-10 óra	Kb. 4 óra után	Kb. 4 óra után
Capamix Muresko Plus 16 kg	1/3 doboz	5-10 %	8-10 óra	Kb. 4 óra után	Kb. 4 óra után
Disbocret 515 Betonfarbe 15 liter	1/3 doboz	5-10 %	8-10 óra	Kb. 4 óra után	Kb. 4 óra után

Műszaki Információ Capatect Nr. 179 · Állapot: 2001. Október

Ez a műszaki információ a technika legújabb állása és a mi tapasztalataink alapján lett összeállítva. Tekintettel az alapfelületek és az objektumok sokszínűségére, a felhasználó nem menthető fel azon kötelessége alól, hogy az adott felületen próbafelhordást végezzen. Új kiadás esetén ez a nyomtatvány elveszteli érvényességét.