

# Capatect-Gewebe 650

## Speciális üvegszövet

650

### Termékleírás

#### Alkalmazási terület:

Felület erősítő üvegszövet a Capatect hőszigetelő és vakolatjavító rendszerekhez.

#### Tulajdonságai:

- szilárd, erős
- lágyító mentes
- alkálirezisztens
- hurokméret:  $4 \times 4$  mm
- vágott él

#### Műszaki adatok:

- Felülettömeg:  $155 \text{ g/m}^2$  5%
- Kezdő szakítószilárdság: 1750 N/5 cm
- Szakító szilárdság 6 órai alkáli tárolást követően  $80^\circ\text{C}$ -on: 750N/5 cm
- Szakító szilárdság veszteség 24 órai alkáli tárolást követően  $60^\circ\text{C}$ -on: < 50%
- Szakítószilárdság 28 napos 5 %-os nátrónlúgban tárolást követően: 850 N/5cm

#### Anyagfelhasználás:

$1 \text{ m}^2/\text{m}^2$

#### Szín:

Narancs

#### Kiszerezés:

650/00:  $50 \times 1$  m (széles) =  $50 \text{ m}^2$   
650/33:  $50 \times 0,33$  m =  $16,5 \text{ m}^2$   
650/25:  $50 \times 0,25$  m =  $12,5 \text{ m}^2$

#### Tárolás:

Száraz, nedvességtől védett helyen, fektetve.

### Feldolgozás

#### Alapfelület előkészítés:

Az alapfelület legyen száraz, tiszta és minden tapadást rontó anyagtól mentes.

#### Beágyazás:

A beágyazó masszát a háló szélességének megfelelően felhordjuk a felületre és frissen belenyomjuk a hálót, a csatlakozásoknál 10 cm átlapolással, ráncmentesen. Ezt követően még nedvesen átsimítjuk, hogy a hálót a habarcs teljes felületén elfedje. A beágyazó réteg vastagsága a használt habarctól függ.

#### Kiegészítő termék:

Capatect átlós erősítő  
(Diagonalarmierung) 651/00

Hálósík a homlokzati nyílások, pld. ablakok kiegészítő erősítésére.

Méret:  $330 \times 545$  cm

Kiszerezés: 100 db/ karton

#### Műszaki tanácsadás:

Ez a Műszaki Ismertető nem foglalkozhat valamennyi, a gyakorlatban előforduló alapfelülettel és azok festéstechnikai előkészítésével.

Nehéz esetekben kérje szaktanácsadóink részletes és egyedi megoldást nyújtó véleményét.