

Capa-Rollvakolat (Capatect KD-Rollputz)

Időjárásálló, diffúzióképes műgyanta-diszperziós vakolat, kül- és beltérre

A240

Termékleírás

Szemcseméret:

1,0 mm

Alkalmazási terület:

Hengerezhető, számos dekoratív struktúrával kivitelezhető finom szemcsés műgyanta vakolat kül- és beltéri alkalmazásra.

Kötőanyag:

Diszperzió

Szín:

Fehér, raktárról

Tárolás:

Hűvös, de fagymentes helyen. Eredeti, lezárt edényben 12 hónapig tárolható.

Hulladék elhelyezés:

Veszélyes hulladék tárolóban. Nem szabad a háztartási hulladékkal együtt elhelyezni. Csatornarendszerbe, nyílt vizekbe nem kerülhet. A teljesen beszáradt anyagot építési vagy háztartási hulladékként lehet elhelyezni.

Kiszerezés:

30 kg

Feldolgozás

Rétegfelépítés:*Alapozás:*

Caparol-vakotalapozóval, max. 5 %-ban vízzel hígítva, a vakolat színéhez közeli színárnyalatban.

Fedő bevonat:

Capa-Rollvakolat

Felhordás:

Capa-Rollvakolatot, ha szükséges max. 3 %-ban vízzel hígítva simítóval vagy hengerrel történő felhordáshoz megfelelő sűrűségűre beállítani és a struktúrának megfelelő vastagságban egyenletesen felhordani. A felhordott réteget még nedvesen a megfelelő strukturáló hengerrel eldolgozni.

Szerszámok:

Rozsdamentes acél simító, felhordó és strukturáló hengerek.

A felhordás alsó hőmérséklet határa:

Az alapfelület és a környezet egyaránt min. +5 °C legyen. Közvetlen napsugárzás mellett, esőben vagy erős szélben ne hordjuk fel. Ügyeljünk az éjszakai fagyveszélyre.

Színezés:

Legfeljebb 3 % Alpinacolor színezőfestékkel. A sötét árnyalatokat gyárilag színezessük. Kisebb felületeket ajánlatos fehér színben vakolni és végzetül a megfelelő színárnyalatban festeni. Hőszigetelő rendszer fedőrétegeként válasszunk világos (25 főlötti fényértékű) színárnyalatot.

Hígítás:

Szükség esetén max. 3 % vízzel, feldolgozási sűrűségűre beállítani.

Anyagfelhasználás:kb. 2,0 - 3,0 kg/m²

Az anyagfelhasználás nagymértékben függ az alapfelület minőségétől. Az adatok tájékoztató jellegűek, pontos értékeket a helyszínen, próbafelhordással kell meghatározni.

Száradási idő:

+20°C hőmérsékleten és 65% relatív páratartalom esetén kb. 24 óra (szemcsemérettől függően) Alacsonyabb hőmérséklet és magasabb páratartalom esetén a fenti száradási idő hosszabbodik.

Szerszámok tisztítása:

Használat után azonnal tiszta vízzel.

Alkalmas alapok

Az alapfelület legyen száraz és tapadást rontó anyagoktól mentes.

Új ásványi eredetű vakolatok, mészhabarcos- és javított mészhabarcos vakolatok:

Az új vakolatokat 2 - 4 hét kötési idő elteltével lehet bevonni. A javított felületek is legyenek jól kikeményedve és szárazak. A porló felületű vakolatokat Caparol Mélyalapozó TB alapozóval előkezelni.

Beton:

A felületeket lekefélni és portalanítani, zsáluolaj, -zsír és -viaszmaradványokat fluatalással vagy gőzborotvás mosással el kell távolítani. A zárványhibákat és kitöréseket alkalmas javító habarccsal kijavítani. Kopott, erősen szívó felületeket Caparol Mélyalapozó TB-vel alapozni.

Mész-, cement- és ásványi eredetű bevonatok:

Mechanikusan eltávolítani és portalanítani. Alapozás Caparol Mélyalapozó TB-vel.

Hordképes bevonatok:

Megtisztítani, a fényes felületeket érdesíteni.

Nem hordképes bevonatok:

Mechanikusan vagy maratással eltávolítani. A maratott felületeket egy nap száradás után Caparol Mélyalapozó TB-vel alapozni.

Jól tapadó, porló bevonatok:

Alapos tisztítás után alapozás Caparol Mélyalapozó TB-vel.

Mohás és algás felületek:

A moha- és algaréteget mechanikusan el kell távolítani és 1:3 arányban vízzel hígított Capatox gombaölővel jól áttátni. Az így kezelt felületeket bevonás előtt hagyjuk teljesen kiszáradni.

Gipsz építő lapok, valamint gipszes és készvakolatok:

Jól megtisztítani. A fényes felületeket megcsiszolni, portalanítani és Caparol emulziós Alapozóval alapozni.

Fa-, farost- és forgácslapok:

A kültéri lapokat a szívóképesség teljes megszűnéséig, adott esetben többször is Disboxid 482 EP-Siegelgrund alapozóval előkezelni.

Figyelem!

Általános felhordási tanácsok:

A természetes homok adalékok miatt a különböző gyártási adagokból

származó termékek enyhe színárnyalati különbséget mutathatnak. Ezért egybefüggő felületeken kizárólag azonos gyártási számmal rendelkező anyagokat használjunk, vagy a különbözőeket keverjük össze.

Az átlapolási foltok elkerülése érdekében az egybefüggő felületeket egyszerre, ún. „nedves a nedvesre” eljárással vonjuk be.

A termék speciális tulajdonságainak megőrzése érdekében ne keverjük más termékkel.

Nem alkalmas vízszintes, csapadék-víznek kitett felületek bevonására.

Kiegészítő információk:

A termék nem minősül veszélyes vegyszernek. Ennek ellenére használatakor ügyeljünk a vegyszerek kezelésére vonatkozó általános higiéniai és biztonsági előírások betartására. Gyermekektől elzárt helyiségben tároljuk. Kerüljük a huzamosabb bőrrel való érintkezést. Szembe kerülve azonnal mossuk ki bő vízzel.

Műszaki tanácsadás:

Ez a Műszaki Ismertető nem foglalkozhat valamennyi, a gyakorlatban előforduló alapfelülettel és azok festéstechnikai előkészítésével.

Nehéz esetekben kérje szaktanácsadóink részletes és egyedi megoldást nyújtó véleményét.