

# Caparol-Vékonyvakolat 10, 15, 20, 30

(Capatect KD-Reibputz 10, 15, 20, 30)

A04

## Időjárásálló, diffúzióképes műgyanta-diszperziós vakolat, kül- és beltérre

### Termékleírás

#### Szemcseméretek:

10 (1,0 mm)  
15 (1,5 mm)  
20 (2,0 mm)  
30 (3,0 mm)

#### Alkalmazási területek:

Dekoratív struktúrvakolat egyenletes szemcsézetű felülettel homlokzati és beltéri felületekre. Alkalmas Capatect hőszigetelő rendszerek fedő rétegeként (Caparol vékonyvakolat 10 kivételével) és vakolatjavító rendszerek fedő rétegeként.

#### Kötőanyag:

Diszperzió

#### Szín:

Fehér, raktárról

#### Tárolás:

Hűvös, de fagymentes helyen. Eredeti, lezárt edényben 12 hónapig tárolható.

#### Hulladék elhelyezés:

Veszélyeshulladék-tárolóban. Nem szabad a háztartási hulladékkal együtt elhelyezni. Csatornarendszerbe, nyílt vizekbe nem kerülhet.

A teljesen beszáradt anyagot építési vagy háztartási hulladékként lehet elhelyezni.

#### Kiszerezés:

30 kg

### Feldolgozás

#### Rétegfelépítés:

##### Alapozás:

Caparol-vakolat-alapozóval, max. 5 %-ban vízzel hígítva, a vakolat színéhez közeli színárnyalatban.

##### Fedő bevonat:

Caparol-vékonyvakolat a megfelelő szemcseméretben.

##### Felhordás:

Caparol-vékonyvakolatot, ha szükséges max. 3 %-ban vízzel hígítva simítóval történő felhordáshoz megfelelő sűrűségűre beállítani és rozsdamentes simítóval egyenletesen felhordani. A felhordott réteget a szemcseméretnek megfelelően lehúzni és még nedvesen műanyag simítóval körkörösén eldolgozni.

#### Szerszámok:

Rozsdamentes acél és műanyag simítók.

#### A felhordás alsó hőmérséklet-tára:

Az alapfelület és a környezet egyaránt min. +5 °C legyen. Közvetlen napsugárzás mellett, esőben vagy erős szélben ne hordjuk fel. Ügyeljünk az éjszakai fagyveszélyre.

#### Színezés:

Legfeljebb 3 % Alpinacolor színezőfestékkel. A sötét árnyalatokat gyárilag színeztesük. Kisebb felületeket ajánlatos fehér színben vakolni és végezetül a megfelelő színárnyalatban festeni. Hőszigetelő rendszer fedő-

rétegeként válasszunk világos (25 fölötti fényértékű) színárnyalatot.

#### Hígítás:

Szükség esetén max. 3 % vízzel, feldolgozási sűrűségűre beállítani.

#### Anyagfelhasználás:

Caparol-vékonyvakolat 10:  
kb. 1,8 - 2,0 kg/m<sup>2</sup>  
Caparol-vékonyvakolat 15:  
kb. 2,4 - 2,6 kg/m<sup>2</sup>  
Caparol-vékonyvakolat 20:  
kb. 2,9 - 3,1 kg/m<sup>2</sup>  
Caparol-vékonyvakolat 30:  
kb. 3,4 - 3,6 kg/m<sup>2</sup>

Az anyagfelhasználás nagymértékben függ az alapfelület minőségétől. Az adatok tájékoztató jellegűek, pontos értékeket a helyszínen, próbafelhordással kell meghatározni.

#### Száradási idő:

+20°C hőmérsékleten és 65% relatív páratartalom esetén 12 - 36 óra (szemcsemérettől függően)  
Alacsonyabb hőmérséklet és magasabb páratartalom esetén a fenti száradási idő hosszabbodik.

#### Szerszámok tisztítása:

Használat után azonnal tiszta vízzel.

### Alkalmas alapok

Az alapfelület legyen száraz és tapadást rontó anyagoktól mentes.

### **Új ásványi eredetű vakolatok, mészhabarc- és javított mészhabarc vakolatok:**

Az új vakolatokat 2 - 4 hét kötési idő elteltével lehet bevonni. A javított felületek is legyenek jól kikeményedve és szárazak. A porló felületű vakolatokat Caparol Mélyalapozó TB alapozóval előkezelni.

### **Beton:**

A felületeket lekefélni és portalánítani, zsaluolaj, -zsír és -viaszmaradványokat fluatálással vagy gőzborotvással el kell távolítani. A zárványhibákat és kitöréseket alkalmas javító habarccsal kijavítani. Kopott, erősen szívó felületeket Caparol Mélyalapozó TB-vel alapozni.

### **Mész-, cement- és ásványi eredetű bevonatok:**

Mechanikusan eltávolítani és portalánítani. Alapozás Caparol Mélyalapozó TB-vel.

### **Hordképes bevonatok:**

Megtisztítani, a fényes felületeket érdesíteni.

### **Nem hordképes bevonatok:**

Mechanikusan vagy maratással eltávolítani. A maratott felületeket egy nap száradás után Caparol Mélyalapozó TB-vel alapozni.

### **Jól tapadó, porló bevonatok:**

Alapos tisztítás után alapozás Caparol Mélyalapozó TB-vel.

### **Mohás és algás felületek:**

A moha- és algaréteget mechanikusan el kell távolítani és 1:3 arányban vízzel hígított Capatox gombaölővel jól átitatni. Az így kezelt felületeket bevonás előtt hagyjuk teljesen kiszáradni.

### **Gipsz építő lapok, valamint gipszes és készvakolatok:**

Jól megtisztítani. A fényes felületeket megcsiszolni, portalánítani és Caparol emulziós Alapozóval alapozni.

### **Fa-, farost- és forgácslapok:**

A kültéri lapokat a szívóképesseg teljes megszűnéséig, adott esetben többször is Disboxid 482 EP-Siegelgrund alapozóval előkezelni.

### **Figyelem!**

#### **Általános felhordási tanácsok:**

A természetes homok adalékok miatt a különböző gyártási adagokból származó termékek enyhe színárnyalati különbséget mutathatnak. Ezért egybefüggő felületeken kizárólag azonos gyártási számmal rendelkező anyagokat használjunk, vagy a különbözőeket keverjük össze.

Az átlapolási foltok elkerülése érdekében az egybefüggő felületeket egyszerre, ún. "nedves a nedvesre" eljárással vonjuk be.

A termék speciális tulajdonságainak megőrzése érdekében ne keverjük más termékkel.

Nem alkalmas vízszintes, csapadékvíznek kitett felületek bevonására.

### **Kiegészítő információk:**

A termék nem minősül veszélyes vegyszernek. Ennek ellenére használatkor ügyeljünk a vegyszerek kezelésére vonatkozó általános higiéniai és biztonsági előírások betartására. Gyermekektől elzárt helyiségben tároljuk.

Kerüljük a huzamosabb idővel való érintkezést. Szembe kerülve azonnal mossuk ki bő vízzel.

### **Műszaki tanácsadás:**

Ez a Műszaki Ismertető nem foglalkozhat valamennyi, a gyakorlatban előforduló alapfelülettel és azok festéstechnikai előkészítésével.

Nehéz esetekben kérje szaktanácsadóink részletes és egyedi megoldást nyújtó véleményét.