

Sylitol Modellier- und Spachtelputz

295

Termékleírás

Alkalmazás:

Feldolgozásra kész, sziloxánnal erősített szilikátbázisú struktúrvakolat, amely a szerves adalékot tartalmazó kálvízűveg kötőanyagának köszönhetően alkalmas homlokzatok és beltéri felületek felhordására és szórására.

Alkalmas új ásványi vakolatok ill. hordképes kül- és beltéri szilikátrétegek bevonataként.

Beltéri gipszvakolatok, gipszkartonlapok, gipszlapok, beton és hordképes diszperziós bevonatok alapozás után Caparol Haftgrunddal bevonhatók.

Tulajdonságok:

- Időjárásálló, diffúzióképes
- Víztaszító DIN 4108 szerint
- Útésálló
- Könnyen feldolgozható
- Jó fedőképességű
- Magas fehérségi fokú
- Fényálló pigmentáltság
- Nem duzzad és nem sárgul meg

Tárolás:

Hűvös, fagymentes helyen. Felbontott kiszerelést gondosan lezárva tartani. Min 12 hónapig eltartható.

Kiszerelés:

25 kg

Struktúra:

Finomszemcsés, sokoldalúan modellezhető szilikátvakolat dekoratív struktúrfelületek kialakításához és

egyenetlen alapfelületek kiegyenlítéséhez. Jól töltő, repedésmentesen szárad és könnyen és egyszerűen felhúzható.

Anyagfelhasználás:

Kb. 2-3 kg/m² struktúrától függően.

Feldolgozás

Rétegfelépítés:

Gyengén vagy egyenletesen szivó felületek:

Alapozás Sylitol Minerával a fedőréteg színére színezve, max. 10 % Sylitol-Konzentrattal hígítva.

Erősen vagy kiegyenlítően szivó felületek:

Alapozás Sylitol-Konzentrattal 2:1 arányban vízzel hígítva. Köztes réteg Sylitol Minerával a fedőréteg színére színezve, max. 5 % Sylitol-Konzentrattal hígítva.

Lealapozott felületek:

Köztes réteg Sylitol Minerával a fedőréteg színére színezve, max. 5 % Sylitol-Konzentrattal hígítva.

Felhordás glettvassal:

Az anyagot lassan keverőgéppel felkeverni. Hígítás nélkül, vagy szükség esetén max. 2 % Sylitol-Konzentrattal gletteléshez megfelelő állagúra állítani. Színezésnél ügyelni kell arra, hogy a színezés után kell hígítani. Acél glettvassal felhordani, majd a kívánt szemcseméretre lehúzni.

A Sylitol Modellier- und Spachtelputzot a kívánt rétegvastagságban nemesacél glettvassal kell felhordani és azonnal a megfelelő szerszámokkal, mint pl. glettvás, spakli, struktúrhengter stb. struktúrálni.

Felhordás szórással:

Gazdaságosan vakolatszóró berendezéssel és tölcserámpistolyos szórával hordható fel. Szórási konzisztenciára Sylitol-Konzentrattal állítható be.

Színezés:

Max. 3 % Sylitol Színezőfestékekkel színezhető. Magasabb aránynál a kívánt struktúra nem elérhető.

Saját színezésnél ajánlott a teljes mennyiséget egyszerre leszínezni.

200 kg vagy nagyobb mennyiség esetén gyárilag is színezhető.

Kis felületeknél ajánlott a vakolatot az eredeti színben felhordani és a kívánt színnel átfesteni.

Glettelés:

Kis repedések és hibás felületek kijavítása Sylitol Minerá és finom kvarchomok (üveghomok) glettelésre alkalmas konzisztenciájú keverékével történhet.

Alkalmas alapok

Az alapfelület legyen száraz, sík, tiszta, hordképes és tapadást rontó anyagoktól mentes.

Új vakolatok:

Az új vakolatokat az időjárástól függetlenül 2-4 hétig átfestés nélkül kell hagyni kötni és száradni.

Vakolatjavítások:

Nylt repedések és sérült vakolatrészek esetén ügyelni kell, hogy a javítóhabarcs megfelelően a vakolat tömörségének és struktúrájának.

A vakolatjavításokhoz különösen alkalmas a trasz-mész/ trasz-cement bázisú készhabarcs. A javításoknak megfelelően megkötöttnek és száradtnak kell lenniük az átfestés előtt és alaposan fluatózni majd átmosni. Ügyelni kell, hogy fluatózásokor a javításon mindig 1-2 kefésszélességgel túl kell nyúlni.

Nagyobb javításoknál mindig a teljes felületet kell fluatózni és átmosni.

Lisztesedő vakolat:

A tapadást csökkentő lisztesedő felületet fluatózással eltávolítani és átmosni.

Régi ásványi bevonatok:

Jól tapadó bevonatokat szárazon vagy nedvesen tisztítani. Alapozó réteg Sylitol-Minerával. Nem tapadó, málló ásványi bevonatokat lecsiszolni, lekaparni, lemaratni és a teljes felületet alaposan lemosni. Alapozás Sylitol-Konzentrattal 2:1 arányban vízzel hígítva.

Mészelt vakolatok, felfényesedett felületek:

Az enyhén csillogó felületeket fluatózással megtisztítani és átmosni.

Régi, nem hordképes diszperziós bevonatok:

Maradékalanul eltávolítani. Pl. lemaratással, magasnyomású mosóval (előírásoknak megfelelően). A lemaratott nem szívóképes felület alapozása Sylitol-Minerával. A lemaratott erősen szívó felület alapozása Sylitol-Konzentrattal 2:1 arányban vízzel hígítva. Köztes réteg Sylitol-Minerával.

Felületén málló vakolatok:

Szárazon lekefélni és a teljes felületet magasnyomású mosóval megtisztítani (előírás szerint).

Nedves felületek:

Keresztirányú szigeteléssel a nedvesség kizárható. Egy jó és tartós megoldást nyújt továbbá a Capatec Saniersystem. Különösen idősebb épületeknél a száraz- és nedvesz-

nák lábazat és talajréteg közé drénrendszer kiépítése hatásos.

Régi, szilárd vakolatok:

A szennyeződött, algás felületet kézzel vagy géppel, az előírásoknak megfelelően tisztítani, pl. homokadalekos magasnyomású mosóval. Algás felületeket Capatex-al előírás szerint kezelni.

Betonfelületek, beltéren:

Szennyeződéseket és egyéb alkotóelemeket eltávolítani. Hibás felületeket Caparol Akkordspachtel-lel vagy Caparol Füllspachtel P-vel kiegyenlíteni. Alapozás Caparol Haftgrunddal.

Gipszvakolatok:

Szilárd vakolatokon alapozás Caparol Haftgrunddal. Puha vakolatokat Caparol Tiefgrund TB-vel erősíteni. Mészelt gipszvakolatokat lecsiszolni, pormentesíteni. Alapozás Caparol Tiefgrund TB-vel. Száradás után köztes réteg Caparol Haftgrunddal.

Gipszkartonlapok:

Glettelési éleket lecsiszolni. Alapozás Caparol Haftgrunddal. Puha gipszrészecskéket Caparol Tiefgrund TB-vel erősíteni, köztes réteg Caparol Haftgrunddal. Elszíneződésre hajlamos és vízzel oldható lapok esetén alapozás Caparol Filtergrund grob-bal.

Gipszlapok:

Alapozás Caparol Haftgrunddal.

Enyves bevonatok:

Alapfelületig letisztítani. Alapozás Caparol Tiefgrund TB-vel és köztes réteg Caparol Haftgrunddal.

Feldolgozási előírások

Száradási idő:

Legalább 12 óra az egyes rétegek között. Hűvösebb, vagy nedvesebb időben lassabb száradással kell számolni. Beltéren gondoskodni kell a megfelelő szellőzé sről.

Feldolgozási hőmérséklet:

Minimum +8 °C (környezet és alap).

Figyelem:

A természetes köörlemény granulátumok alkalmazása miatt az egyes termékeknél csekély szintönusváltozás felélphet. Ezért a különbözö termékszámú anyagokat alaposan össze kell keverni.

Nagy felületek esetén kellő emberrel kell dolgozni az együttemű felhordáshoz.

Közvetlen napsütés, eső, extrém magas nedvességtartalom (köd pára) vagy erős szélben ne hordjuk fel. Óvjuk az éjszakai fagyoktól.

Vízszintes csapadékvíznek kitett felületekre nem alkalmas.

Lakkbevonatos, sókivirágzásos felületek, műanyag és fafelületek alkalmazatlanok a Sylitol termékek alkalmazására.

Caparol Tiefgrund TB beltéri alkalmazásakor egy tipikus oldószerszag keletkezhethet. Ezért gondoskodni kell a megfelelő szellőzéstől. Érzékeny területeken az aromamentes, szagtalan Colarol Putzfestiger alkalmazása ajánlott.

Összeegyeztetetőség:

A speciális tulajdonságok megőrzése érdekében nem keverhető más anyaggal.

Szerszámok tisztítása:

Használat után azonnal vízzel, esetleg tisztítószert hozzáadásával. A szerszámok a munkaszünetben vízben áztatva hagyni.

Impregnálás:

A tartós fröccsenővíz a bevonat tartósságát csökkenti. A veszélyeztetett felület hidrofóbizálása Disboxan 452 Wetterschutz-cal megnöveli a kívánt felület tartósságát. Az impregnálást legkorábban 10 nap száradás után lehet megkezdeni.

A megtisztított természetes kő felületek nagymértékben megóvhatók az algásodástól, vízterheléstől és egyéb szennyeződésektől Disboxan 452 Wetterschutz-cal történő utókezeléssel.

Sókivirágzásos felületek:

Sókivirágzásos felületek bevonásakor a tartós tapadásra és a sókivirágzás megállítására felelősséget nem vállalunk.

Javaslatok:

Kiálló épületrészeket, mint párkányok, falkoronák szakszerűen le kell fedni, hogy elkerüljük az esetleges szennyeződésképződést vagy erős fainedvesedést.

Biztonsági előírások:

Gyermekek elől elzárandó. A szemeket és a bőrfelületet védeni kell. A fröccsenéseket azonnal bő vízzel le kell mosni. Szembe kerülésekor

azonnal forduljunk orvoshoz. A szórt ködöt ne lélegezzük be. Nem juthat a csatornarendszerbe.

Lefedés:

A bevonandó felület környékét, különösen, ha üveg, kerámia, lakkozott felület, téglá természetes kő, fém natúr vagy lazúrozott fa, gondosan

letakarni. Vakolatszórót azonnal bő vízzel lemosni.

Hulladék elhelyezés:

Csak az üres kiszerezést lehet újrahasznosításra leadni. A folyékony anyagot vizesbázisú festékek hulladékaként, a beszáradt anyagot kikeményedett festékek hulladéka-

ként, vagy háztartási hulladékként elhelyezni.

Műszaki tanácsadás:

Egyéb esetekben kérje szaktanácsadóink részletes és egyedi megoldást nyújtó véleményét.