

Sylitol-Rusztikvakolat 20, 30

(Capatect SI-Rillenputz 20, 30)

A03

Kiváló vízpára áteresztő, ásványi eredetű szilikátvakolat

Termékleírás

Szemcseméreték:

20 (2,0 mm)

30 (3,0 mm)

Alkalmazás:

Rusztikális struktúrvakolat dekoratív dörzsölt struktúrájú homlokzati vagy beltéri felületek kialakításához. Alkalmas Capatect hőszigetelő rendszerek és vakolatjavító rendszerek felületképzésére.

Kötőanyag:

Kálivízűveg szerves stabilizátorokkal.

Szín:

Fehér, raktárról

Tárolás:

Hűvös, de fagymentes helyen. Eredeti, lezárt edényben 12 hónapig tárolható.

Hulladék elhelyezése:

Veszélyes hulladék tárolóban. Nem szabad a háztartási hulladékkal együtt elhelyezni. Csatornarendszerbe, nyílt vizekbe nem kerülhet.

A teljesen beszáradt anyagot építési vagy háztartási hulladékként lehet elhelyezni.

Kiszerezés:

30 kg

Feldolgozás

Rétegfelépítés:

Alapozás:

Sylitol-vakolatlapozóval, max. 5 %-ban vízzel hígítva, a vakolat színéhez közeli színárnyalatban.

Fedő bevonat:

Sylitol-rusztikvakolat a megfelelő szemcseméretben.

Felhordás:

Sylitol-rusztikvakolatot, ha szükséges max. 2 - 3 %-ban vízzel hígítva simítóval történő felhordáshoz megfelelő sűrűségűre beállítani és rozsdamentes simítóval egyenletesen felhordani. A felhordott réteget a szemcseméretnek megfelelően lehűzni és még nedvesen műanyag simítóval körkörös, vízszintes vagy függőlegesen eldolgozni.

Szerszámok:

Rozsdamentes acél és műanyag simítók.

A felhordás alsó hőmérséklet-tára:

Az alapfelület és a környezet egyaránt min. +7°C legyen. Közvetlen nap-sugárzás mellett, esőben vagy erős szélben ne hordjuk fel. Ügyeljünk az éjszakai fagyveszélyre.

Színezés:

Legfeljebb 3 % Sylitol színezőfés-

tékkel. A sötét árnyalatokat gyárilag színeztessük. Kisebb felületeket ajánlatos fehér színben vakolni és végezetül Sylitol Szilikát homlokzatfestékkel a megfelelő színárnyalatban festeni. Hőszigetelő rendszer fedőrétegeként válasszunk világos (30 fölötti fényértékű) színárnyalatot.

Hígítás:

Szükség esetén max. 3 % vízzel, feldolgozási sűrűségűre beállítani.

Anyagfelhasználás:

Sylitol-rusztikvakolat 20:

kb. 2,3 - 2,5 kg/m²

Sylitol-rusztikvakolat 30:

kb. 2,8 - 3,0 kg/m²

Az anyagfelhasználás nagymértékben függ az alapfelület minőségétől. Az adatok tájékoztató jellegűek, pontos értékeket a helyszínen, próbafelhordással kell meghatározni.

Száradási idő:

+20°C hőmérsékleten és 65% relatív páratartalom esetén 24 - 36 óra (szemcsemérettől függően) Alacsonyabb hőmérséklet és magasabb páratartalom esetén a fenti száradási idő hosszabbodik.

Szerszámok tisztítása:

Használat után azonnal tiszta vízzel.

Alkalmas alapok

Az alapfelület legyen száraz és tapadást rontó anyagoktól mentes.

Új mészhabarcs- és javított mészhabarcs vakolatok:

Az új vakolatokat 2 - 4 hét kötési idő elteltével lehet bevonni. A porló és mészcsurgásos felületeket meg kell tisztítani.

Régi mészhabarcs- és javított mészhabarcs vakolatok:

Az erősen szennyezett vagy algás felületeket kefével vagy magas nyomású tisztító berendezéssel alaposan meg kell tisztítani.

Mohás és algás felületek:

A moha- és algaréteget mechanikusan el kell távolítani és 1:3 arányban vízzel hígított Capatox gombaölővel jól átítatni. Az így kezelt felületeket bevonás előtt hagyjuk teljesen kiszáradni.

Felületükön porló vakolatok:

Szárazon jól átkefélni és a teljes felületet vízzel jól átmosni. Alapozás 1:1 arányban vízzel hígított Sylitol Koncentrátummal.

Régi ásványi eredetű bevonatok:

A jól tapadó bevonatokat szárazon vagy nedvesen meg kell tisztítani. A már nem jól tapadó ásványi alapú bevonatokat mechanikusan el kell távolítani.

Régi diszperziós bevonatok:

Diszperziós bázisú alapokon a szilikát alapú bevonatok nem tudnak az alapfelület kvarctartalmával kovászodni. Ezért ezeket maratással teljesen el kell távolítani majd a felületet alaposan magas nyomású mosóberendezéssel lemosni.

Javítások:

A megnyitott repedések és vakolathibák javításánál ügyeljünk arra, hogy a javító habarcs szilárdsága és struktúrája megfeleljen az eredeti vakolaténak. A javított részeknek a bevonás előtt teljesen kötöttnek kell lenniük.

Figyelem:

Az erősen szívó, kopott vagy maratott felületeket felhordás előtt 1:1 arányban vízzel hígított Sylitol Koncentrátummal kell alapozni. (anyagfelhasználás kb. 200 - 300 g/m²).

A Sylitol szilikátvakolatok nem alkalmasak lakkozott, diszperziós bázisú termékkel bevont, PVC felületek valamint tisztán gipszvakolatok és faszervezetek bevonására.

A bevonandó felületek környékét, különös tekintettel az üveg-, kerámia-, klinker-, terméskő- és fém felületekre, körültekintően le kell takarni. Az esetleges fröcsköléseket azonnal bő vízzel le kell mosni, ne várjuk meg, míg megszárad.

Figyelem!

Általános felhordási tanácsok:

A természetes homok adalékok miatt a különböző gyártási adagokból származó termékek enyhe színárnyalati különbséget mutathatnak. Ezért egybefüggő felületeken kizárólag azonos gyártási számmal rendelkező anyagokat használjunk, vagy a különbözőeket keverjük össze.

Az átlapolási foltok elkerülése érdekében az egybefüggő felületeket egyszerre, ún. "nedves a nedvesre" eljárással vonjuk be.

A termék speciális tulajdonságainak megőrzése érdekében ne keverjük más termékekkel.

Nem alkalmas vízszintes, csapadékvíznek kitett felületek bevonására.

Kiegészítő információk:

A termék nem minősül veszélyes vegyszernek. Ennek ellenére használatkor ügyeljünk a vegyszerek kezelésére vonatkozó általános higiéniai és biztonsági előírások betartására. Gyermekektől elzárt helyiségben tároljuk. Kerüljük a huzamosabb bőrrel való érintkezést. Szembe kerülve azonnal mossuk ki bő vízzel.

Műszaki tanácsadás:

Ez a Műszaki Ismertető nem foglalkozhat valamennyi, a gyakorlatban előforduló alapfelülettel és azok festéstechnikai előkészítésével.

Nehéz esetekben kérje szaktanácsadóink részletes és egyedi megoldást nyújtó véleményét.