

# Disbofug 237

## Rißspachtel

237

- Plasztóelasztikus glettanyag, vastagabb repedések kitöltésére

### Termékleírás

#### Alkalmazás:

Plasztóelasztikus glettanyag, épületfizikai repedések kitöltésére vakolt felületeken és különböző épületszerkezeteken. A Disbofug Rißspachtel-lal kitölthetőek a nem megállapodott épületfizikai repedések, ezáltal optikailag maradékta-  
nul eltüntethetőek. Jól strukturálható és formázható, nem igényel különösebb előkészítést a vizes festékek, vakolatok felhordása előtt.

#### Tulajdonságai:

- Plasztóelasztikus
- Időjárásálló, víztaszító
- Minden Caparol diszperziós festékekkel átfesthető
- Jól töltött, könnyen strukturálható és formázható
- Vizes hígítású, környezetbarát
- Enyhe szagú

#### Alapanyag:

Akril diszperzió

#### Kiszerezés:

310 ml-es kartus (20 db/ karton)

#### Szín:

Törtfehér (Altweiß), speciális tulajdonságainak megőrzése érdekében nem színezhető.

#### Műszaki adatok:

Sűrűség: 1,6 g/cm<sup>3</sup>

#### Tárolás:

Hűvös és fagymentes helyen. Eredeti, lezárt edény 12 hónapig eltartható.

#### Feldolgozás

##### Alkalmas alapok:

Ásványi alapfelületek. Az alapfelület legyen tiszta, hordképes, és tapadást gátló anyagoktól mentes.

##### Az alapfelület előkészítése:

Az épületfizikai repedést ca. 1 cm szélesen és 1 cm mélyen U-formára kell kimélyíteni., majd alaposan portalanítani és Caparol Acryl-Hydrosol LF vagy Caparol Tiefgrund TB- vel kell mélyalapozni. Enyhén porzó, szívó vakolatokra alapozás Caparol Acryl-Hydrosol LF-fel. Erősen porzó, szívó vakolatokra alapozás Caparol Tiefgrund TB- vel.

##### Feldolgozhatóság:

Az anyag feldolgozásra kész.

#### Felhordás:

Spaklival vagy rozsdamentes glett-vassal. Az anyagot egyenletesen a repedésekbe beszórni. Felhordás után nedves ecsettel vagy hengerrel strukturálható a kívánt vakolathatás eléréséig. Nagyobb rétegvastagság elérése érdekében többször kell az anyagot felhordani.

#### Felhasználás:

Repedésmélység 5x5 mm: kb. 25 ml/m, 10x10 mm: kb. 100 ml/m

#### Feldolgozási hőmérséklet:

Anyag, környezet, alapfelület hőmérséklete min. 5 °C, max 30 °C legyen

#### Száradási idő:

Kb. 1 mm/ 24 óra, 20 °C hőmérséklet és 60 % relatív páratartalom esetén.

#### Átfesthető:

Száradás után, minden Caparol diszperziós festékekkel átfesthető.

#### Szerszámok tisztítása:

Használat után azonnal tiszta vízzel.

**Biztonsági előírások:**

Gyermekek számára nem hozzáférhető helyen tárolni. Szembe kerülve azonnal bő vízzel kimosni. Csak jól szellőző helyen használható fel. Nem juthat a csatorna-rendszerbe, nyílt vizekbe és a talajba.

**Hulladék elhelyezés:**

Csak az üres dobozokat szabad a hulladéktárolóba dobni. További információ: lásd Bizonsági Adatlap

**Műszaki tanácsadás:**

Ez a Műszaki Ismertető nem foglalkozhat valamennyi, a gyakorlatban előforduló alapfelülettel és azok festéstechnikai előkészítésével. Nehéz esetekben kérje szaktanácsadóink részletes és egyedi megoldást nyújtó véleményét.