

Reamin Universalgrund

Termékleírás

Vaspigmenttel erősített, gyorsan száradó, kétkomponensű, epoxigyanta bázisú alapozó, kiváló tapadással. Alkalmas horganyzott, horganyporfestékekkel előkezelt acélfelületek kezelésére.

Felhasználás:

A Reamin Universalgrund alapozó alkalmas vas és acélfelületek tapadás biztosító alapozójaként illetve tűzi horganyzott és horganyporfestékekkel (egy vagy kétkomponensű) előkezelt felületek kezelésére, speciálisan Unit-herm tűzvédő bevonatokhoz, kül- és beltéren.

Kötőanyag:

Oldószertartalmú epoxigyanta.

Pigmentálás: Magasértékű korrózióvédő pigmentek.

Szín: Szürke.

Színezés: Nem megengedett.

A keverék sűrűsége: Kb. 1,4

Szállítási viszkozitás:

Az egyes komponensek feldolgozásra kész állapotúak.

Keverési arány: Reamin Universalgrundot felkeverni, súlyarányosan 5:1 arányban Reamin Härter-rel keverni.

Reakcióidő:

A keverék azonnal feldolgozható.

Feldolgozási idő:

Kb. 6-8 óra, 20°C esetén. Ez után az anyagot nem szabad feldolgozni.

Kiszerelés:

Reamin Universalgrund: 10 kg
Reamin Härter: 2 kg

Száradási idő:

+20 °C és 65 % relatív levegő páratartalom mellett kb. 30 perc múlva porszáraz, kb. 2 óra után megfogható, átfesthető kb. 16 óra után.

Előírt rétegvastagság:

Kb. 40 µm

Feldolgozás

Felhasználás:

150-200 g/m² felületi struktúrától függően.

Alapfelület:

Az alapfelület legyen száraz, tiszta és por, zsír, viasz, rozsda és hegesztési salak mentes. A levegő relatív páratartalma ne lépje túl a 80 %-ot.

Felhordás:

Ecsettel, hengerrel, szórással, Airless berendezéssel.

Feldolgozási körülmények:

Min. +10 °C fölött (alapfelület, környezet, levegő).

Hígítás:

Epoxi Verdünnung WS hígító.

Ecsettel: 2 %

Hengerrel: 2 %

Szórással: 5-10 %

Airless géppel: 2 %

Szerszámok tisztítása:

Használat után azonnal Epoxi-Verdünnung WS hígítóval.

Egyéb megjegyzések

Az Reamin Universalgrund alapozót egy rétegben kell felhordani. A felhordott mennyiség sima felületeknél 150 g/m² legyen.

A feldolgozáskor a festékekre vonatkozó általános munka és balesetvédelmi előírásokat kell betartani. (A festékködöt nem szabad belélegezni.) A munkaterület megfelelő szellőztetéséről gondoskodni kell.

Tárolás: Eredeti, légmentesen zárt edényben, száraz, hűvös (+5 °C-tól max. 30°C-ig) de fagymentes helyen legalább 6 hónap.