

# Unitherm-alapozó

## Vörösbarna/ szürke

### Termékleírás

Gyorsan száradó korrózióvédő alapozó kiváló tapadási tulajdonságokkal vas- és acélfelületekre. Ólommentes, nitró álló.

### Felhasználás:

Az Unitherm vörösbarna alapozó az Unitherm acél tűzvédelmi bevonatok alapozójaként használható vas- és acél felületeken.

### Kötőanyag:

Speciálisan modifikált alkidgyanta.

### Pigmentálás:

Aktív ólom- és cinkkromátmentes korrózióvédő pigmentek.

### Szín:

Vörösbarna. Szürke.

### Sűrűség:

Kb. 1,35 g/cm<sup>3</sup>

### Szállítási viszkozitás:

Feldolgozásra kész.

### Hígítás:

Nitrohígítóval.

### Kiszáradás:

35 kg

### Száradási idő:

+20 °C és 65 % relatív levegő páratartalom mellett kb. 30 óra múlva porszáraz, kb. 50 óra után megfogható, átfesthető kb. 48 óra után.

### Száraz rétegvastagság:

40-50 µm

### Feldolgozás

### Felhasználás:

200-250 g/m<sup>2</sup> rétegenként.

### Alapfelület:

Az alapfelület legyen száraz, tiszta és por, zsír, rozsda és hegesztési salak mentes. A levegő relatív páratartalma ne lépje túl a 85 %-ot. Az alap hőmérséklete legyen legalább 3 °C-kal magasabb a környező levegő harmatpontjánál. A horganyzott ill. cinkporos festékek bevonat felületeket Reamin Universalgrund kétkomponensű általános alapozóval kell alapozni.

### Rétegrend:

Az igénybevételtől függően egy vagy két rétegben alkalmazandó.

### Felhordás:

Ecsettel, hengerrel, szórással, Airless berendezéssel.

### Feldolgozási körülmények:

Min. +10 °C fölött (alapfelület, környezet, levegő).

### Hígítás:

Ecsettel, hengerrel: kb. 5 %-ban nitrohígítóval  
Szórással: kb 10 %-ban nitrohígítóval  
Airless géppel: hígítatlanul

### Szerszámok tisztítása:

Használat után azonnal nitrohígítóval.

### Egyéb megjegyzések

Az Unitherm alapozót egy vagy két rétegben kell felhordani. A felhordott mennyiség rétegenként legalább 200 g/ m<sup>2</sup> legyen.

A feldolgozáskor a festékekre vonatkozó általános munka és balesetvédelmi előírásokat kell betartani. (A festékködöt nem szabad belélegezni.) A munkaterület megfelelő szellőzéséről gondoskodni kell.

### Biztonsági előírások:

Xilolt tartalmaz.

Gyúlékony. Egészségre káros hatású belélegzés, lenyelés vagy bőrrel történő érintkezés esetén. Edényt jól lezárva egy megfelelően szellőző helyen tárolni. Tilos dohányozni!

Permetet nem szabad belélegezni. Bőrrel érintkezés esetén azonnal bő vízzel le kell mosni. Baleset esetén a címkét az orvosnak be kell mutatni. Oltás homokkal, CO<sub>2</sub>-vel vagy poroltóval történhet (vízzel tilos oltani).

**Hulladék elhelyezés:**

Különleges hulladéklerakókban, depókban. Tilos háztartási hulladékként kezelni. Nem juthat a csatornarendszerbe, nyílt vizekbe és a talajba.

**Tárolás:**

Eredeti, légmentesen zárt edényben, száraz, hűvös (+5 °C-tól max. 30°C-ig) de fagymentes helyen legalább 6 hónap.